



3000 standardfix C1T JAUNA KVALITĀTE

Uz cementd bāzes, polimērus saturoša pelēka flīžu līme, paredzēta grīdām un sienām, ārdarbiem, iekšdarbiem.

- Samazināta slīdamība padara flīzēšanu vieglāku.
- Piemērota keramikas flīzēm, akmens masas flīzēm
- Vienkārši lietojama
- Piemērota stabilām virsmām 28 dienas pēc betonēšana



Pielietojums

- ✓ Sienām
- ✓ Grīdām
- ✓ Ārdarbiem
- ✓ Iekšdarbiem

Virsmā

- ✓ Ar minimālu rukumu/ deformāciju
- ✓ Betona grīdām
- ✓ Betona elementiem
- ✓ Cementa izlīdzinošās masas
- ✓ Gāzbetona blokiem
- ✓ Gāzbetona elementiem
- ✓ Apmestiem ķieģeļiem

Flīžu veids

- ✓ Keramikas flīzēm
- ✓ Akmens masas flīzēm



Produkta apraksts

Uz cementa bāzēta, salizturīga, mitrumizturīga, un ar polimēriem stiprināta pelēka flīžu līme pulvera formā.

Tehniskie rādītāji

Blīvums:	1,45 kg/m ³
Produkta klase saskaņā ar EN 12004:	C1T
Izstrādes laiks:	apmēram 6 stundas
Žūšanas ilgums pie 180C pirms šuvju aizpildīšanas un nelielas slodzes (vieglas staigāšanas):	18-24 stundas
Žūšanas ilgums pirms pilnas slodzes:	7 days
Ieteicamā darba temperatūra:	10-25°C
Aptuvenais daudzums nepieciešams sienām):	2,5 kg/m ²
Aptuvenais daudzums nepieciešams grīdām):	3,5 kg/m ²

Piemērotība

Piemērota keramikas, akmens masas un klinkera flīzēm ar ūdens uzsūkšanas spēju virs 0,5%, ārdarbiem un iekšdarbiem, gan mitrās, gan sausās vietās.

„3000 standardfix” pelēkās krāsas, to nav ieteicams lietot īpaši plānu flīžu, stikla mozaikas, gaiša marmora vai līdzīgu materiālu līmēšanai, jo pastāv risks, ka līme var spīdēt cauri.

Virsmas veids

Stabilām grīdām un sienām ar minimālu rukumu, kustību un deformāciju: apmestu/ špaktelētu ķieģeļu, bloku vai betona un citām līdzīgām virsmām, kā arī betona un gāzbetona elementiem.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt nest spējīgai, stabilai, bez plaisām, tīrai no putekļiem, taukiem un betona paliekām. Virsmai jābūt pietiekami sausai, ar spēju absorbēt 4180 primer.

Absorbējošām virsmām ir jābūt nogruntētām ar 4180 primer, bet mitrumizturīgām virsmām ir jābūt sagatavotām saskaņā ar „Mira” flīzēšanas ieteikumiem.

Lietošana

Pulveris jā sajauc ar tīru ūdeni līdz izveidojas viendabīga masa bez kunkuļiem, šī masa jāatstāj nostāvēties 5 minūtēs, tad jāsamaisa vēlreiz un maisījums ir gatavs lietošanai. Ieteicams lietot līmes maisītāju-mikseri. Pulverim, ūdenim un flīzēšanas virsmām jābūt ieteicamajās darba temperatūrās.

Maisījums jāizlieto 6 stundu laikā pēc tā sajaukšanas. Nav ieteicams ar līmi noklāt plašāku virsmu, nekā iespējams noflīzēt pirms līmes virsma sāk cietēt. (20min)

„3000 standardfix” uz virsmas jāklāj ar robaino špaktelēpstiņu. Vispirms jānoklāj virsma ar līmi izmantojot gludo lāpstiņas pusi, pēc tam tai vienmērīgi jāpārvelk pāri ar lāpstiņas robaino pusi. Sekojiet ieteikumiem pareizo robu izmēra izvēlei saskaņā ar virsmas un flīžu veidu.

Pēc līmes uzklāšanas tajā ir jāievieto flīzes.

Kontrolējiet, lai līmējamo flīžu virsma tiek vienmērīgi noklāta ar līmi.

Virsmas garākas par 8m un ar platību virs 36m² jāsadala atsevišķos posmos ar deformācijas šuvēm.

Atkarībā no flīžu ūdens absorbēšanas spējas un telpas temperatūras, grīdas virsma būs gatava šuvošanai pēc aptuveni 24 un sienu virsma pēc 18 stundām

Darba drošība

Produkts satur cementu. Jāseko darba higiēnas noteikumiem, strādājot ar cementu saturošiem materiāliem.

„3000 standardfix” ir garantēts hroma-neitralizēts pēc 12 mēnešiem no iepakojuma atvēršanas brīža.

Papildus informāciju skat. produkta drošības datu lapā.

Iepakojums

25kg plastikāta pastiprināti papīra maiši.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabāt un transportēt sausā vidē. Neatvērta iepakojuma derīguma termiņš- maksimums 12 mēneši no ražošanas datuma.