



Pielietojuma zonas būvē

- ✓ Sienas
- ✓ Grīdas
- ✓ Vannasistabas
- ✓ Iekšdarbos

Pamatne

- ✓ Ar augstu rukumu/ deformāciju
- ✓ Betona grīdas
- ✓ Betona elementi
- ✓ Vieglā betona elementi
- ✓ Vieglā betona bloki
- ✓ Apmestas sienas
- ✓ Ģipša špaktelvirsmas
- ✓ Cementa izlīdzinošās masas
- ✓ Ģipša plāksnes
- ✓ Esošs flīzējums / krāsotas virsmas
- ✓ Koka plāksnes
- ✓ Hidroizolācija

Flīžu veids

- ✓ Keramiska ar uzsūktspēju lielāku kā 0,5%
- ✓ Keramiska ar uzsūktspēju mazāku kā 0,5%
- ✓ Dabīgais akmens

3600 multicarete

Balta flīžu līme īpaši elastīga uz cementa bāzes, iekšdarbos, mitrās un sausās vietās uz pamatnēm ariespējamu augstu deformāciju.

- Īpaši elsatīga piemērota specifiskām sarežģītām virsmām
- Piemērota flīžu līmēšanai uz svaiga betona un gāzbetona elementiem
- Ļoti piemērota flīžu līmēšanai uz koka plāksnēm,elementiem
- Īpaši laba liptspēja uz sarežģītām virsmām

3600 multicarete ieteicama flīžu līmēšanai uz sarežģītām virsmām, ar augstu deformāciju, piemēram: svaiga betona un vieglā betona elementiem.

Speciāli piemērota plānām, mīkstām marmora flīzēm. Īpaši izstrādāta virsmām kā koka plāksnes, plastikāta lamināts, prēt rūsu apstrādāts tērauds u.c.

3600 multicarete ir iepakota sausā veidā, lietojama- sajaucot ar ūdeni. Flīžu līme ir viegli sajaucama un iestrādājama uz virsmas.

3600 multicarete ir iepakota 5kg un 12kg maisos.



Produkta apraksts

Speciālā baltā cementa bāzes līme, ļoti elsatīga, ūdensizturīga, sausā pulvera veidā.

Tehniskie dati

Blīvums:	1,2
Produkta klase. EN 12004:	Lietošanai tikai iekšdarbos
Maisījuma sausai uzglabāšanai:	2,4 MPa
Maisījuma mitra uzglabāšana:	1,3 MPa
Izstrādes laiks:	maks. 1 stunda
Žūstot pie 18°C	
šuvošana/ viegla pārstaigāšana iespējama:	3-6 stundām
Gatavs pilnai slodzei:	7 dienām
Ieteicamā iestrādes temperatūra:	10-25°C
Patēriņš sienām (vidēji):	2 kg/m ²
Patēriņš grīdām (vidēji):	3 kg/m ²

Pielietojamās zonas

Visa veida flīžu un dabīgā akmens līmēšanai, dzīvokļos, iestādēs, tirdzniecības platībās saskaņā ar vajadzīgajām slodzēm. Iekšdarbos uz sienām un grīdām, mitrās un sausās zonās.

Pamatnes veids

3600 ir piemērota virsmām ar iespējamu augstu deformāciju.

Betonam, betona grīdām ar vai bez apsildes, apmetām sienām, bloku sienām, ģipša špaktelvirsmām, betona elementiem, vieglā betona elementiem, ģipša plāksnēm, esošam flīzējumam, klinkera virsmām, prēt rūsu apstrādāts terauds, plastikāta lamināts u.c.

Pamatnes sagatvošana

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, cietai, attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem, utt. Pamatnei jābūt sausai lai 4180 primer spētu sasaistīties ar virsmu.

Veicot flīzēšanu uz veca flīzējuma vai krāsotas virsmas jāpārlicinās par līmes saistspēju pie šīs virsmas. Vēlams virsmu notīrīt no taukiem uc. netīrumiem izmantojot 7110 base cleaner.

Pamatne tiek gruntēta ar 4180 primer, mitrās telpās saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, ETAG 022 un mira montāžas ieteikumiem.

Pielietošana

12 kg pulvera jā sajauc ar 3,4 – 3,6 l tīra ūdens, iegūstot viendabīgu masu bez kunkuļiem, kas gatava lietošanai. Samaisīšanai ieteicams lietot līmes maisītāju. Ieteicams ievērot minimālo, maksimālo darba temperatūru, sausajai masai, ūdenim un pamatnei.

Pēc sajaukšanas līme jāizlieto 1 stundas laikā. Nav ieteicams uzklāt līmi uz lielākām virsmām nekā ir iespējams uzlīmēt flīzes pirms parādās membrānas efekts.

3600 līme jāuzklāj uz pamatnes ar špahteles gludo pusi un labi jāizsmērē pa virsmu, tad jāpārvelk ar špahteles robaino pusi. Robu izmērs atkarīgs no flīžu izmēra un pamatvirsmas. Flīzes kustinot iespiež mitrajā līmē. Pastāvīgi sekojiet līdzi vai flīzes apakšpuse ir pārklāta pilnībā.

Savienojumu aizdari var veikt pēc laika posma, kas atkarīgs no flīžu un pamatnes absorbcijas un gaisa temperatūras. Sienām apm. 3 stundas, grīdām apm. 6 stundas.

Industriālā/darba drošība

Produkts nesatur Portland cementu un nav pakļauts speciālajam marķējumam

Papildus informāciju skatīt Drošības datu lapās.

Iepakojums

4 kg maisi un 12 kg ar polilēna stiprināti papīra maisi ar rokturi.

Glabāšana un transportēšana

Glabāt un transportēt sausā veidā. Glabāšanas laiks minimums 6 mēneši no produkta atvēršanas.

Iegāde

Mūsu produkcija nopērkama visā Latvijas teritorijā lielākajos būvmateriālu veikalos un flīžu salonos.