



4400 multicoat

Erittäin joustava, viskoosinen materiaali vedeneristykseen märkätiloissa.

- Yksikomponenttinen, valmis käytettäväksi
- Riittoisa
- Joustava
- Sopii käytettäväksi nuorelle betonille (RH ≤ 90%)
- Helppokäyttöinen

4400 multicoat on hyvin joustava vedeneriste kaikille seinä- ja lattiapinnoille. Nurkkasaumojen, läpivientien, saumojen ja vastaavien kohtien yhdistämiseksi ja tiivistämiseksi tulee käyttää mira safe coat -kangasta, kulmanauhoja ja erikokoisia tiivistyskauluksia.

Polymeeripohjainen vedeneriste mira 4400 multicoat on käyttövalmis. Vedeneristettä on erittäin helppo levittää ja työstää.

4400 multicoat on saatavilla 2 kg, 6 kg ja 15 kg muoviastioissa.

Käyttökohteet

- ✓ Seinät
- ✓ Lattiat
- ✓ Märkätilat
- ✓ Sisätilat

Soveltuvat alustat

- ✓ Betonielementit
- ✓ Kevytbetonielementit
- ✓ Kevytbetoniharkot
- ✓ Rapatut tiilimuuraukset
- ✓ Kipsirappaus/-täyte
- ✓ Kipsilevyt
- ✓ Puulevyt



Tuotekuvaus

Erittäin joustava, polymeeripohjainen vedeneriste. Tuote on käyttövalmis. Tuotetta ei saa laimentaa. mira 4400 multicoat on helppokäyttöinen.

Tekniset tiedot

Tiheys:	1,4 kg/l
Kuivumisaika 18 °C lämpötilassa:	
Toisen kerroksen asennus:	1–2 tuntia
Laatoitus:	6–12 tuntia
Ihanteellinen työskentelylämpötila:	10–25 °C
Kulutus:	ainakin 1,0 kg/m ²

Käyttöalueet

4400 multicoat sopii vedeneristyksen tekemiseen kaikille seinä- ja lattiapinnoille. Nurkkasaumojen, läpivientien, saumojen ja vastaavien kohtien yhdistämiseksi on käytettävä safe coat -kangasta, kulmanauhoja ja erilaisia tiivistekauluksia.

4400 multicoat ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa eikä muissa jatkuvasti veden kuormittamissa pinnoissa.

Alusta

Vedeneriste mira 4400 multicoat sopii käytettäväksi pinnoitteena betonille, kevytbetonille, kosteudenkestävälle tasoitteelle, kipsikartonki- ja puulevyille, kipsirappaukselle ja tasoitteelle. 4400 multicoat sopii käytettäväksi myös nuorelle betonille Jos et ole varma alustan soveltuvuudesta, kysy neuvoa tuotteiden myyjältä.

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla tukeva ja kiinteä. Alustan tulee olla kuiva sekä puhdas liasta, öljystä, rasvasta ja sementtiliimasta. Imevät alustat kannattaa käsitellä etukäteen mira 4180 primer -pohjustusaineella.

Käyttö

Asenna aluksi kulmanauhat, läpivientien kaulukset ja vastaavat käyttäen vedeneristettä "liimana". Sen jälkeen kata kaikki pinnat yhtenäisellä mira 4400 multicoat -kerroksella. Parin tunnin kuluttua, kun ensimmäinen kerros on riittävästi kuivunut eikä tahraa, voidaan pintaan levittää toinen mira 4400 multicoat -kerros.

Vedeneriste levitetään alustaan siveltimellä tai telalla, toinen kerros suositellaan levitettäväksi pintaan ensimmäiseen kerrokseen nähden poikkisuuntaisesti. Varmista, että koko pinta on katettu tasaisesti vedeneristeellä. Lattioissa voidaan kahden kerroksen välissä käyttää safe coat -vahvistuskangasta, joka takaa yhtenäisen kerrospaksuuden, auttaa ylittämään mahdollisia rakoja ja mahdollistaa koko kalvon levityksen pintaan yhdellä kertaa.

Seuraava työvaihe voidaan aloittaa 6–12 tunnin kuluttua. Laatoitettaessa tulee noudattaa miran laatoitusohjetta.

Turvamääräykset

Tuote ei sisällä vaarallisia aineita eikä se tarvitse varoitusmerkintää. Tarkemmat tiedot löydät käyttöturvallisuuksiedotteesta.

Pakkaus

mira 4400 multicoat on saatavilla 2 kg, 6 kg ja 15 kg muoviasiioissa.

Varastointi ja kuljetus

Kuljetus ja säilytys kylmältä suojattuna. Varastointi yli 20 °C lämpötilassa saattaa aiheuttaa tuotteen pinnan kuivumista. Säilyvyysaika avaamattomassa pakkauksessa vähintään 1 vuosi valmistuspäivämäärästä.