



miratherm®



## 5335 quartz grund

Specialus, sukibimą gerinantis gruntas pagrindams gruntuoti prieš mineralinių ir polimerinių tinkų naudojimą. Fasadų šiltinimo sistemos miratherm produktas.

mira 5335 quartz grund skirtas pagerinti ir užtikrinti patikimą sukibimą tarp mira mineralinio ar polimerinio fasado tinko ir mira 5300 netfix.

Produktas yra paruoštas naudoti, jei būtina, galima praskiesti iki 10 % vandens.

mira 5335 quartz grund rekomenduojame tonuoti ta pačia spalva, kokia ir bus galutinė fasadinio tinko ar dažų

- ☒ idaus sienoms
- ☒ išorės sienoms
- ☒ miratherm sistema

### Pagrindai

- ☒ betonas
- ☒ cementinis tinkas
- ☒ kalkinis tinkas
- ☒ gipso plokštė
- ☒ polimerinis glaistas
- ☒ mineralinis fasado tinkas
- ☒ polimerinis fasado tinkas
- ☒ mineralinis fasado gaistas
- ☒ mira 5300 netfix

### Savybės

- ☒ atsparus šarmams
- ☒ puikus sukibimas su mineraliniais ir absorbuojančiais paviršiais
- ☒ sukuria puikų pagrindą sukibimui su polimeriniais tinkais
- ☒ skiedžiamas vandeniu, be tirpiklių
- ☒ su kvarciniu užpildu
- ☒ atviras vandens garų difuzijai
- ☒ didelis atsparumas atmosferos poveikiams
- ☒ lengvai dengiasi



## Techniniai duomenys

Rišiklis	acrylo polimerai
Tankis	apytiksl. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Spalva	balta, gali būti tonuota pagal mira colour paletę
Tirpiklis	vanduo
Pakuotė	10 L plastikinis kibiras
Sąnaudos	apie 0,25 l/m <sup>2</sup> , tiksliai sąnaudas nustatoma bandymo metu ant konkretaus paviršiaus

## Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus, sausas, tvirtas, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, tepalo ir t.t. Atitrupėjusios pagrindo dalys turi būti pašalintos, po to užtaisytos ir suremontuotos iš naujo. Smarkiai įgeriančius arba kalkėtus pagrindus reikia gruntuoti mira 5050 tiefgrund. mira 5300 netfix ir kitų nekalkėtų paviršių gruntuoti nėra būtina.

Mira 5335 quartz grund gruntuokite ant mira 5300 netfix jam išdžiūvus po 2 dienų ir tik ant švaraus pagrindo. 5335 quartz grund rekomenduojame naudoti tonuotą ta pačia spalva kaip ir galutinis fasado tinkas.

Jei 5300 netfix buvo užteptas ir neaptinkuotas ilgesnį laiką, paviršių prieš gruntuojant būtina nuplauti fasado valymui skirtomis priemonėmis ir aukšto slėgio vandens srove, o dengti su mira 5335 quartz grund tik paviršiumi pilnai išdžiūvus.

## Darbas

### Maišymas

mira 5335 quartz prieš darbą rekomenduojame permaišyti, jei reikia, galima praskiesti iki 10 % vandens. Maišymui rekomenduojame naudoti elektrinius lėtaeigį klijų maišytuvą.

### Tepimas

Patogiam ir greitam dengimui ant pagrindo naudokite teptuką, vrolelį arba purkštuvą. Jei purškama, naudokite antgalį 0,66-0,79 mm, slėgį 160-180 bar ir purškite 40-80 kampu.

## Temperatūra

Žemiausia oro, pagrindo ir mira 5335 quartz grund temperatūra turi būti +6°C visu darbo ir džiūvimo metu.

## Sunaudojimo laikas

Sumaišytas, skiestas produktas turi būti sunaudotas tą pačią dieną.

## Džiūvimo laikas

Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, vėjo, drėgmės. Esant 20 C temp. ir 65% drėgmei gruntas per maždaug 30 min apdžiūsta ir pasidaro nelipnus. Džiūvimas trunka 0,5-1 dienos, šaltas ir drėgnas oras prailgina džiūvimo laiką. Visu džiūvimo metu paviršių reikia apsaugoti nuo užšalimo ir kritulių.

## Įrankių valymas

Įrankiai turi būti nuplaunami vandeniu nedelsiant po naudojimo.

## Transportavimas ir sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje patalpoje, saugoti nuo užšalimo. Po atidarymo, sandariai uždarykite pakuotės dangtį. Nepažeistoje ir neatidarytoje gamintojo pakuotėje galima sandėliuoti min. 1 metai nuo pagaminimo datos.

## Darbo sauga

Laikykitės vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei pateko į akis, nedelsiant gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens. Neišpilti į kanalizaciją, vandentieki ar ant žemės. Kaip ir su bet kuriuo kitu cheminiu ir statybos produktu, dirbkite atsargiai.

R36/37/38, S2, S24, S25, S29.