



4630 aqua-flex 2K vedeneriste



2-komponenttinen sementtipohjainen joustava vedeneriste sisälle ja ulos, märkätiloihin, teollisuuskeittiöihin, terasseille, parvekkeille jne.

- Kestää hyvin yleisiä kemikaaleja ruokateollisuudessa ja kylpylätiloissa
- Hyvä tartunta kaikkiin mineraalipohjaisiin kiinteisiin alustoihin
- Täydellinen alusta keraamisille laatoille

4630 aqua-flex 2K vedeneriste soveltuu märkätiloihin, ruokateollisuuteen, teollisuuskeittiöihin, terasseille ja parvekkeille betonialustoille tai vastaaville.

4630 aqua-flex 2K vedeneriste on saatavilla 10kg pakkauksissa.

Käyttökohteet

- Seinät
- Lattia
- Uima-altaat
- Julkiset märkätilat
- Ruokateollisuus
- Parvekkeet
- Terassit
- Sisätilat
- Ulkotilat

Alustat

- Betonilattiat
- Tasoitteet
- Betonielementit
- Muuraukset

Tuotekuvaus

2-komponenttinen, joustava sementtipohjainen vedeneriste mineraalipohjaisen alustan vedeneristämiseen.

Tekniset tiedot

Tiheys	1,5
Tuoteluokka EN 14891	CM02P
EN 14891 mukaisesti tuote on	
vedenkestävä kun käytetään min.	1,5 kg/m ²
joustava kun käytetään min.	2,0 kg/m ²
Deformaatio	min 0,75 mm
Käyttöaika	1–2 h
Kuivumisaika 18°C	
Pintakuiva, seuraava kerros	2–3 h
Laatoituskuiva	6 h
Täysi kuorma	7 päivää
Suosittelu työskentelylämpötila (jauhe ja neste)	10–20°C
Kulutus	
Märkätilat (1-2 kerrosta)	1,5–2,0 kg/m ²
Julkisten pesuhuoneiden ja suurten keittiöiden seinät	1,8–2,5 kg/m ²
Parvekkeet, teollisuuskeittiöt (2-3 kerrosta)	2,2–3,5 kg/m ²

Käyttöala

Soveltuu kaikille kiinteille sementtipohjaisille alustoille märkätiloissa, keittiöissä, teollisuudessa, terasseissa ja parvekkeissa. Soveltuu myös betonin, julkisivujen, savupiippujen ja perustusten alustan suojaukseen. Uima-altaissa käytä mira 4650 aquastop flex-vedeneristettä.

Alustat

Betoni, tasoitteet ja vastaavat mineraalipohjaiset alustat.

Alustan esikäsittely

Varmista että alusta on kiinteä eikä siinä ole irtoavia osia. Reiät, halkeamat ja vastaavat korjataan vedenkestävällä laastilla tai tasoitteella. Alustan tulee olla puhdas pölystä, öljystä, rasvasta, maalista jne. Kuivat ja imevät alustat pri-meroidaan mira 4180 primerilla ennen 4630 aqua-flex 2K vedeneristeen asennusta. Katso primerin asennusohjeet pakkauksesta. Lattia- ja seinäraajat, nurkat ja saumat tiivistetään mira 4526 safe coat nauhalla tai

mira 4502 vapourbandilla. mira 4526 safe coat ja mira 4502 vapourband asennetaan märkään 4630 aqua-flex 2K vedeneristeeseen ja päälle levitetään vielä yksi kerros. Parvekkeilla ja terasseilla käytä mira 4502 vapourbandia.

Asennus

Jauhe sekoitetaan nesteeseen. Sekoita spriraalin mallisella vispilällä vähintään kahden minuutin ajan, kunnes massa on kokonaan sekoittunut eikä siinä ole paakkuja.

Levitä lyhytkarvaisella telalla, harjalla tai ruiskulla. Ruiskun jälkeen suositellaan tuoreen eristeen tasoittamista. Märkätiloissa levitä 1–2 kerrosta kunnes kulutus on 1,5–2,0 kg/m². Terasseilla, parvekkeilla suurkeittiöissä ja teol-lisuustiloissa levitä vähintään 2 kerrosta kunnes kulutus on 2,2–3,0 kg/m². Kulutus riippuu alustan tasaisuudesta. Jokaisen kerroksen täytyy olla kuiva ennen seuraavan asennusta.

Tuore vedeneriste pitää suojata sateelta ja vedeltä vähintään vuorokauden. Raskaan kulutuksen tiloissa vedeneriste pitää suojata keraamisilla laatoilla tai vastaavilla kulutusta kestävillä päällysteillä. Jos vedeneristys tehdään ulkotilassa lämpimän tilan yläpuolelle, mira 4500 vapourmat pitää asentaa vedeneristyskerrokseen.

Käyttöturvallisuus

MAL-kode 00-1 (1993)

4630 aqua-flex 2K vedeneriste pohjautuu speciaali sementtiin eikä siltä vaadita turvamerkintöjä. Katso lisää käyttöturvavietteistä.

Pakkaus

10 kg muoviasia.

Varastointi ja kuljetus

Varastointi ja kuljetus kuivassa. Tuotteen tekniset ominaisuudet säilyvät vähintään 12 kuukautta tuotantopäivästä avaamattomassa pakkauksessa. Voidaan käyttää myös tämän jälkeen, tekniset ominaisuudet voivat muuttua esim. kuivumisaika pitenee.

Myynti

Mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikeliikkeissä ja keraamisten laattojen erikoisliikkeissä kautta maan.