



4630 aqua-flex 2K membrāna



2-komponentu materiāls uz cementa bāzes, veido elastīgu membrānu, paredzēts gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Piemērots hidroizolācijas ierīkošanai vannas istabās, dušas telpās, industriālajās virtuvēs, terasēs, balkonos u.c.

- Materiāls noturīgs pret ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem, ko pielieto pārtikas apstrādes telpās un peldbaseinu vidē.
- Laba saķere ar visām stabilām minerālu virsmām.
- Veido ideālu pamatvirsmu keramisko flīžu pārklājumam.

4630 aqua-flex 2K membrāna ir piemērots hidroizolējošs pārklājums mitrās telpās, - vannas istabās mājās un sabiedriskās ēkās, pārtikas rūpniecībā, industriālajās virtuvēs, arī terasēs un balkonos uz betona virsmām un tamlīdzīgi.

4630 aqua-flex 2K membran ir iepakots 10 kg spaiņos.



Pielietojums

- Sienas
- Grīdas
- Peldbaseini
- Sabiedriskās dušas telpas
- Pārtikas produktu apstrādes telpas
- Balkoni
- Terases
- Iekšdarbi
- Ārdarbi

Pamatvirsmas

- Betons
- Izlīdzinātāji
- Betona elementi
- Apmetas mūra virsmas

Produkta apraksts

2-komponentu, uz cementa bāzes, veido elastīgu hidroizolējošu membrānu uz stabilām, minerālām virsmām.

Tehniskie dati

Blīvums	1,5
Produkta klase. EN 14891	CM02P
Pamatojoties uz EN 14891 produkts ir	
hidroizolējošs pie min. slāņa	1,5 kg/m ²
elastīgs pie min. slāņa	2,0 kg/m ²
Deformācija	min 0,75 mm
Izstrādes laiks	1-2 h
Žūšanas laiks 18°C	
Virsmas sausa, nākošā slāņa uzklāšanai	2-3 h
Tālāka virsmas apstrāde	6 h
Pilna slogošana	7 dienas
Ieteicamā darba temperatūra (sausais maisījums un ūdens)	10-20°C
Patēriņš	
Mitrā telpa (1-2 slāņi)	1,5-2,0 kg/m ²
Uz balkoniem, virtuvēs (2-3 slāņi)	1,8-2,5 kg/m ²
Publiskās mazgāšanās telpas un lielas virtuves grīdas, balkoni utt.	2,2-3,5 kg/m ²

Pielietojuma jomas

Piemērots visa veida stabilām betona virsmām mitrās telpās, vannas istabās, mājās, industriālajās virtuvēs, sabiedriskajās telpās, kā arī uz terasēm un balkoniem. Piemērots arī kā materiāls virsmas aizsardzībai pret mitruma iedarbību betona konstrukcijām, fasādēm, skursteņiem un pamatiem. Peldbaseiniem izmantot mira 4650 Aqua stop flexible.

Pamatvirsmas

Betons, apmetums un tamlīdzīgas virsmas uz minerālu bāzes.

Virsmas sagatavošana

Nodrošināt, lai virsma ir stabila un bez drūpošām daļiņām. Robus un plaisas nepieciešams remontēt ar ūdensizturīgu javu / apmetumu. Pamatvirsmai jābūt bez netīrumiem, eļļainām vielām, krāsas, līmes atliekām, utt. Sausas un absorbējošas pamatnes jāgruntē ar 4180 primer, pirms 4630 aqua-flex 2K membrānas uzklāšanas.

Seko jiet instrukcijām uz grunts iepakojuma.

Ja pastāv plaisāšanas risks, piemēram, šuvju vietās, grīdu / sienu stūros un līdzīgi, tad nepieciešams pielietot mira 4526 safecoat band vai vapourband lentu. Mira 4526 safecoat vai 4502 vapourband iestrādā tieši mitrā masā un pārklāj pēc tam ar 4630 aqua-flex 2K nākošo slāni.

Izmantojiet mira vapourband izolējot balkonus un terases.

Iestrāde

Sauso maisījumu rūpīgi samaisa ar šķidro komponentu. Izmantojot spirālveida mikseri maisa vismaz 2 minūtes, līdz java ir viendabīga un bez kunkuļiem. Iestrādāt ar īsspalvainu rullīti / otu vai pulverizatoru. Izsmidzinot, ir ieteicams izlīdzināt virsmu ar otu. Klājot 1-2 slāņus, patēriņam jābūt min. 1,5-2,0 kg/m² vannas istabās, un min. 2 slāņus, lai kopējais patēriņš būtu 2,2-3,0 kg/m² - terasēm, balkoniem, lielās virtuvēs un pārtikas pārstrādes telpās. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas gluduma. Katram

slānim ļauj nožūt, pirms klāj nākamo kārtu. Uzklātā membrāna jāargā no lietus / ūdens vismaz vienu dienu. Apjomi, kur paredzama intensīva kustība, membrānas virsma jāpārklāj ar keramikas flīzēm vai līdzīgu izturīgu virsmas pārklājumu.

Gadījumā, ja membrānu klāj āra apjomā virs siltām telpām, tajā jāiestrādā mira 4500 vapourmat audums, lai izvairītos no plaisām.

Darba drošība

MALkods 00-1 (1993)

4630 aqua-flex 2K membrāna uz speciālā cementa bāzes, nav nepieciešams drošības marķējums.

Lūdzu, skatiet DDL.

Iepakojums

10 kg plastikāta spaiņi.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt un transportēt sausumā. Produkts atbilst tehniskajām specifikācijām, min 12 mēneši no ražošanas datuma neatvērtā iepakojumā. Var izmantot arī turpmāk, tomēr var mainīties produkta īpašības, piemēram, ilgāks cietēšanas laiks.

Tirdzniecība

mira produkti nopērkami būvmateriālu veikalos visā valstī.