miratherm®

5335 quartz grund

mira'n erityinen pigmentoitu kvartsijauhetta sisältävä tartuntapohjuste pintojen pohjustukseen ennen polymeeristen, silikaatti- ja silikonipohjaisten viimeistelylaastien levitystä.
miratherm -tuote

Käytetään erilaisten pintojen (mineraaliset laastit ja tasoitteet, kipsilevypinnat, betoni, polymeeripäällysteet, mira 5300 netfix, ym.) tarttuvuuden parantamiseksi ennen polymeerilaastien (mira 5370 kratz, mira 5360 reibe), silikaattilaastien (mira 5460 reibe, mira 5470 kratz) ja silikonilaastien (mira 5560 reibe, mira 5570 kratz) levitystä.
Soveltuu käyttöön miratherm -lämmöneristysjärjestelmissä (SILS) tartuntapohjusteena pinnan mira 5300 netfix päällä.
Tuote on käyttövalmis, tarvittaessa voi lisätä hieman (ei yli 10%) vettä.
mira 5335 quartz grund täytyy sävyttää samaan sävyyn kuin rappauspinta.

Käyttökohteet
- sisäseinät
- ulkoseinät
- miratherm

Käsiteltävät pinnat
- betoni
- sementtirappaus
- kalkki-sementtirappaus
- kipsilevy
- mineraalinen seinätasoite
- polymeerinen seinätasoite
- mineraalinen julkisivulaasti
- polymeerinen julkisivulaasti
- mira 5300 netfix

Ominaisuudet
- emäksiä kestävä
- sisältää kvartsijauhetta
- hyvä tarttuvuus mineraalisiin ja huokoisiin pintoihin
- valkoinen, sävytettävissä, ks. miran värikartta
- höyryä läpäisevä
- hyvä sateenkestävyys
- korkea säänkesto
- helppokäyttöinen

Tekniset tiedot

Sideaine	akryylipolymeeri
Ominaispaino	n. 1,5 g/cm^3
Väri	valkoinen
Sävytys	ks. miran värikartta
Ohenne	vesi
Pakkaus	10 l muovisanko
Riittoisuus	n. 0,25 l/m^2 (tarkempi määrä kokeiltaessa)

Pinnan esikäsittely

Pinnan täytyy olla siisti, pölytön, kantava. Suolat, home, levät tms. tartuntaa huonontavat tekijät poistetaan tai käsitellään asianmukaisella tavalla. Hyvin imukykyiset ja pölyävät pinnat pohjustetaan mira 5050 tiefgrund -kyllästeellä. Pölyämättömän pinnan ja mira 5300 netfix -käsittelyn tapauksessa kyllästettä ei tarvita. Mineraalisen tasoitteen ja mira 5300 netfix'in pitää kuivua ainakin 2 päivää (kosteissa ja kylmissä oloissa kauemmin), polymeeristen pintojen täytyy kuivua ennen mira 5335 quartz grund -tartuntapohjusteen levitystä.

Mira 5335 quartz grund täytyy sävyttää samaan sävyyn kuin viimeistelyrappaus, välttääkseen pohjusteen läpikuultamista viimeistelykerroksesta.

Mikäli mira 5300 netfix on ollut kauan ilman päällystettä, saastunut pinta puhdistetaan asianmukaisilla julkisivupuhdistusaineilla ja painepesulla. Annetaan kuivua ja käsitellään sen jälkeen mira 5335 quartz grund -tartuntapohjusteella.

Käyttöohje

mira 5335 quarz grund -tartuntapohjusteen levityksen aikana ilman ja pinnan lämpötilan täytyy olla ainakin +6 ºC. Liian korkeaa lämpötilaa sekä suoraa auringonsäteilyä tulisi välttää. Tehdään tarvittavat pintakäsittelyt.

Tuote levitetään pinnalle harjalla, telalla tai suihkuttimella. Suihkuttimessa käytettävä 0,66-0,79 mm suutinta, suihkutuspaine 160-180 bar 40-80º kulmassa.

Pohjusteen kuivumisaika riippuu lämpötilasta, tuulesta, ilmankosteudesta. Olosuhteissa +20 ºC/65% pohjuste kuivuu kosketuskuivaksi n. 30 minuutissa. Läpikuivuminen kestää 0,5-2 päivää. Korkea suhteellinen ilmankosteus ja matala lämpötila pidentävät kuivumisaikaa. Kuivumisaikana pintoja täytyy suojata sateelta ja jäätymiseltä.

Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Muihin koristepintoihin joutunut rappausaine pestään heti pois puhtaalla vedellä.

Varastointi ja kuljetus

Säilytettävä viileässä paikassa, suojattava jäätymiseltä. Avaamisen jälkeen kansi suljettava ilmatiiviisti. Avaamaton pakkaus säilyy käyttökelpoisena ainakin 1 vuoden ajan.

Valmistajan varoitus

Pidettävä lasten ulottumattomissa. Silmiin joutunut aine huuhdeltava välittömästi pois runsaalla puhtaalla vedellä. Tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin ja maaperään. Tuotetta käsiteltäessä on noudatettava samanlaista varovaisuutta kuin kaikkien muiden kemikaaleja sisältävien rakennusmateriaalien kanssa.

R 36/37/38

S2, S24, S25, S29