



## Tarind

- Sein
- Põrand
- Märg ruum (va dušinurk)
- Sisetingimustes
- Välistingimustes

## Aluspind

- Betoon
- Kergbetoon
- Krohv
- Soojustusplaat
- Keraamiline plaat
- Värvitud pind
- Ehitusplaat
- Kipsplaat/pahtel
- Müüritis

## Khipaksus

- 1–2mm kihi kohta

## 6820 micro decor

Rustikaalne peeneteraline tsemendipõhine dekoratiivne seinapahtel.

- Rustikaalne, varjunditega pind
- Paigaldatav mitmes kihis
- Ühekomponentne
- Kihi kuivamisaeg 3h

Annab pinnale dekoratiivse varjunditega välimuse. Saadaval mitmes värvitoonis.

6820 micro decor on saadaval 3kg plastämbris.

## Tootekirjeldus

Tsemendipõhine dekoratiivpahtel, vee- ja külmakindel.

## Tehniline teave

Erikaal märjalt	1700 kg/m <sup>3</sup>
Erikaal kuivalt	1340 kg/m <sup>3</sup>
Kasutusaeg	30 min
Kuivamisaeg	6–12 h
Järgmise kihi paigaldamiseks	3 h
Soovituslik töötemperatuur	10–25 °C
Kulu	0,7–1 kg/m <sup>2</sup>

## Kasutusala

Dekoratiivne seinapahtel. MITTE kasutada mira 6820 micro decori märjas tsoonis.

## Aluspind

6820 micro decor kantakse aluspinnale 1-2 mm kihtidena. Sobib betooni, krohvitud müüritise, värvitud seinade, kuivkrohvplaatide, pahtli ja betoonpindade katmiseks.

## Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas tolmust, õlist, rasvast ja lahtistest osakestest. Aluspind võib vajada lihvimist enne viimistluskihi paigaldamist.

## Kruntimine

Aluspind peab olema kuiv, et kruntaine saaks imenduda. Poorsetel pindadel nagu betoon, kergbetoon, krohv, tellis kasutage 4170 decor primer lahjendatuna 1:3 veega. Vähempoorsetel pindadel lahjendatuna suhtes 1:2. Ehitusplaadid ja kipsplaadid kruntida lahjendamata mira 4170 decor primeriga.

## Kasutamine

3 kg 6820 micro decor pulbrile lisada 0,8–0,9 liitrit puhast vett ning segada aeglase pööretega segistiga vähemalt 2 minutit, kuni mass on homogeenne. Segatud mört kantakse krunditud aluspinnale liibi või muu sarnase tööriistaga. Kandke pinnale üks või enam kihti, kuni saavutatakse soovitud struktuur ja varjundid. Mitmes kihis kandmisel peab eelmine kiht kuivama vähemalt 3 tundi.

NB! Toonierinevuste vältimiseks katke alati terve sein korraga. Töö katkestused on soovitatav teha nurkades, vuugikohtades vms üleminekul.

Tööriistad puhastada peale töö lõppu veega.

Katta pind mira 4720 decor topcoating pinnakaitsega.

## Ohutusnõuded

Toode ei sisalda REACH määruse (EU) 1272/2008 kohaselt ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. Rakendage tavalisi kemikaalidega töötamise ohutusvõtteid ja vahendeid. Lähem info tooteohutuskaardilt.

## Pakend

6820 micro decor on saadaval 3 kg plastämbris.

## Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning jahedas. Toode vastab tehnilisele kirjeldusele vähemalt 24 kuud tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga mõni tehniline näitaja võib olla muutunud (näiteks pikenenud kuivamisaeg).

## Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.