



Käyttökohteet

- Seinät
- Lattiat
- Märkätilat, suihkuseinä
- Märkätilat, muut seinät
- Sisätilat
- Ulkotilat

Alustat

- Betoni
- Kevytbetoni
- Tasoite
- Lämpöeriste
- Vanhat keraamiset laatat
- Maalatut pinnat
- Puupohjaiset levyt
- Kipsilevyt/tasoite
- Muuraus

Kerrosvahvuus

- 1–2mm/kertalevytyks

6820 micro decor

Sementtipohjainen pinnoite sisustuseinille.

- Luo sisustuspintoja seinille eri värvaihtoehdoin
- Voi tehdä useita kerroksia
- Yksikomponenttinen
- Kuivumisaika 3 h

Luo sisustuspintoja eri värvaihtoehdoilla. Useita värejä saatavilla

6820 micro decor on saatavilla 3 kg astioissa.

Tuotekuvaus

Sementtipohjainen pinnointe, veden- ja pakkasenkestävä.

Tekniset tiedot

Tiheys, märkä	1700 kg/m ³
Tiheys, jauho	1340 kg/m ³
Käyttöaika	30 min
Kuivumisaika	6–12 h
Jatkokäsittelyyn	3 h
Suosittelun työskentelylämpötila	10–20 °C
Kulutus	1,4 kg/m ²

Käyttöalueet

Sisustuspinnointe seinäpinnoinnille. Sopii kuiviin ja kevyesti roiskevedelle altistuville alueille. ÄLÄ KÄYTÄ alueille jotka kasvavat jatkuvasti.

Alusta

6820 micro decoria voidaan levittää 1-2 mm / kerta. Sopii mm. muuratulle alustalle, maalipinnoinnille, levyille, laatoille, tasoitteelle ja betonille.

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla luja, kuiva ja puhdas pölystä, öljystä, rasvasta ja irtoaineksestä. Alustan voi joutua hiomaan ennen pinnoitusta.

Valmistelu

Primerointi voidaan tehdä kun alusta on valmisteltu ja kuiva. Imevät alustat kuten betoni, kevytbetoni, tasoiteet ja tiilet, primeroidaan mira 4170 decor primerilla sekoitettuna veden kanssa 1 osa primeria 3 osaa vettä. Vähemmän imevillä alustoilla sekoitussuhde on 1:2. Imemättömät alustat kuten maalatut pinnat, keraamiset laatat ja vastaavat tulee puhdistaa ja mahdollisesti hioa. Puupohjaiset leyt tulee primeroida ohentamattomalla 4170 decor primerilla.

Käyttö

3 kg 6820 micro decoria lisätään 0,8-0,9 litraan puhdasta vettä ja sekoitetaan hitaasti 2-3min ajan kunnes massa on tasalaatuista. Levitä massa primeroidulle pinnalle teräslastalla tai vastaavalla. Levityskerrat: 1-2 kertaa kunnes haluttu pinta on saavutettu. Jos kerroksia on useampia, voidaan uusi kerros tehdä aikaisintaan 3 tunnin kuluttua ja aikaisemman kerroksen tulee olla kuiva.

HUOM: mira 6820 micro decor levitetään koko käsiteltävälle alueelle kerralla jotta mahdollisilta värimuutoksilta voidaan välttyä. Käsiteltävä alue pitää rajata kulmiin, tiilisaumoihin tms.

Työkalut puhdistetaan vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Pintäsittely tehdään mira 4720 décor topcoating tuotteella.

Turvamääräykset

Tuote ei sisällä REACH asetuksen (EU) 1272/2008 mukaisia aineita. Kemiallisia aineita sisältävän tuotteen työ- turvallisuusolosuhteita tulee noudattaa. Lisää tietoa käyttöturvatiiedoissa.

Pakkaus

mira 6820 micro decor on saatavilla 3 kg astioissa.

Varastointi ja kuljetus

Varastointi ja kuljetus lämpimässä. Tuote säilyttää tekniset ominaisuudet avaamattomassa pakkauksessa vähintään 24 kuukauden ajan valmistuspäivästä. Voidaan käyttää varastointiajan jälkeen – ominaisuudet voivat kuitenkin muuttua, esim. kuivumisaika voi pidentyä.

Myynti

mira tuotteet on saatavilla rakennustarvikekaupoissa ympäri maan.