



Käyttökohteet

- Lattia
- Seinä
- Märkätila
- Sisälle
- Ulkona pystysuurilla pinoilla

Alusta

- Betoni
- Kevytbetoni
- Lattiatasoite
- Kipsilevy
- Sementtilaasti
- Rakennuslevyt
- Lämmitettävä lattia
- Keraaminen tiiliv
- Puu

Kerrosvahvuus

- 0,5–30 mm

6850 cemplaster

Elastinen, nopeasti kovettuva tasoite korjaustöihin ja ylitasoituksiin seinille ja lattioille sisätiloissa.



- Elastinen, kevyt ja nopeasti kovettuva tasoite
- Jatkopäällystys 3 tunnin kuluttua
- Soveltuu korjaus- ja tasoitustyöhön

Vedenkestävä tasoite lattioden ja seinien ylitasoituksiin ja reikien korjauksiin.

6850 cemplaster on saatavilla 12,5kg muovivahvisteisissa paperisäkeissä.

Tuotteen kuvaus

Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva vedenkestävä korjausmassa.

Tekniset tiedot

Tuotteen luokka EN 13813	CT C12F64
Tiheys märkänä	1400 kg/m ³
Käyttöaika	30 min
Kuivuminen 18°C	
Kevyt kulutus	3–4 h
Jatkokäsittely	3 h
Kalvon vedeneristykseen	10–14 h
Suosittelava käyttölämpötila	10–20°C
Kerrosvahvuudet	0,5–30 mm
Menekki 1 mm	1,1 kg/m ²
CE	Katso suoritustasoilmoitus DoP

Käyttöala

Reikien, roilojen ja halkeamien korjauksiin. Seinien ja lattioiden ylitasoituksiin. 6850 cemplaster soveltuu alustaksi keraamisille laatoille, vedeneristeelle ja maalille sisätiloissa.

Alusta

6850 cemplaster soveltuu betonille, kevytbetonille, harkoille ja muille kiviainespohjaisille alustoille.

Alustan esikäsittely

Alustan tulee olla kiinteä, luja ja puhdas rasvasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista. Epäpuhtauksien poistoon käytetään mira 7110 base cleaneria. Sementtiliima ja heikosti kiinni olevat kohdat on poistettava.

Pohjustus

Imevät alustat pohjustetaan liuoksella, jossa on 1 osa esikäsittelyainetta mira 4180 primer ja 1–3 osaa vettä. Liuos levitetään alustalle harjalla ja hierotaan pintaan. Imemättömät alustat pohjustetaan mira 4140 primer esikäsittelyaineella.

Käyttöohje

12,5 kg jauhetta sekoitetaan 3,1–3,5 litraan puhdasta vettä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytetään sähköistä sekoitinta tai pumppua. Seosta sekoitetaan noin 2 minuuttia, jolloin massasta tulee tasainen. Valmiin seoksen käyttöaika on 30 min sekoittamisesta 10–20°C lämpötilassa.

Massa levitetään alustaan tasoituslastalla.

Jos pintaan levitetään monta kerrosta, pitää edellisen kerroksen olla kuivunut.

Tilan lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen alusta on valmis kevyttä kulutusta varten 3–4 tunnin kuluttua.

Jatkokäsittely voidaan tehdä 3 tunnin kuluttua. Märkätilat vedeneristetään mira 4400 multicoatilla 10–14 tunnin kuluttua..

Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia.

Tuote pohjautuu valkosementtiin, jolla on luontaisesti erittäin alhainen kromi VI pitoisuus.

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkauskoot

6850 cemplaster on saatavilla 12,5 kg muovivahvisteisissa paperisäkeissä.

Varastointi ja kuljetus

Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähintään 6 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja ehjässä alkuperäispakkauksessa. Voidaan käyttää vanhenemispäivän jälkeen – tekniset ominaisuudet voivat kuitenkin heikentyä.

Myynti

mira tuotteita on saatavana Suomen parhaista rakennustarvikeliikkeistä.