



## 6910 speedbond

Veden- ja pakkasenkestävä pikamassa.

- Kovettumisaika 5 min
- Ei sisällä kloridia
- Halkeilematon

Ankkureiden, pulttien ja vastaavien kiinnittämiseen kivi- ja betonialustoille. mira 6910 speedbond on saatavilla 5 kg pakkauksissa.



### Käyttökohteet

- ✓ Seinä
- ✓ Lattia
- ✓ Sisätilat
- ✓ Ulkotilat

### Alustat

- ✓ Betoni
- ✓ Kevytbetoni
- ✓ Tasoite

### Kerrosvahvuus

- ✓ >20 mm



## Tuotekuvaus

Veden- ja pakkasenkestävä pikamassa.

## Tekniset tiedot

Ominaispaino:	1500 kg/m <sup>3</sup>		
Käyttöaika: noin	5-8 min		
Kuivumisaika (täysi kuorma):	ca. 20 min		
Suosittelut työskentelylämpötila:	6-25°C		
Menekki:	1,5 kg/l		
Tuoten ominaisuudet:			
Puristuslujuus	6 h:	7 MPa	
	7 päivää:	22 MPa	
	28 päivää:	28 MPa	
Taivutuslujuus	6 h:	2 MPa	
	7 päivää:	3 MPa	
	28 päivää:	6 MPa	
Aukko:	Ø 35 mm	Ø 50 mm	
Vetolujuus:	30 min:	5 MPa	4 MPa
	60 min:	6 MPa	5 MPa
	24 h:	28 MPa	21 MPa
	28 päivää:	36 MPa	27 MPa

## Käyttöala

Ankkuroiden, pulttien ja muiden vastaavien nopeaan ja lujaan kiinnittämiseen kivi- ja betonipohjaisille alustoille. Soveltuu myös reikien pakkamiseen.

## Alustan esivalmistelu

Alustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja kantava. Alusta kostutaan vedellä kevyesti välttämättä lätäköitymistä.

## Käyttöohje

5 kg 6910 speedbond jauhetta sekoitetaan 1,25 litraan puhdasta vettä. Valmis seos tulee käyttää 5-8 minuutin kuluessa eikä sitä saa uudelleen sekoittaa.

Tuotetta saa käyttää vain kuivissa olosuhteissa lämpötilan ollessa +6° C - +25°C. Korkea lämpötila lyhentää ja matala lämpötila pidentää käyttöaikaa. On suositeltavaa käyttää lämmintä vettä kylmissä ja kylmää vettä lämpimissä olosuhteissa.

## Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia.

Tuote pohjautuu valkosementtiin, jolla on luontaisesti erittäin alhainen kromi VI pitoisuus.

Katso käyttöturvallisuustiedote.

## Pakkaus

5 kg muovivahvistettu paperipussi.

## Varastointi ja kuljetus

Varastointi ja kuljetus kuivassa ja viileässä. Tuote säilyttää tekniset ominaisuutensa avaamattomassa paketissa min 6 kuukautta valmistuspäivän jälkeen. Tämän jälkeen tekniset ominaisuudet muuttuvat, esimerkiksi kovettumis- ja kuivumisaika pitenee.

## Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa ja keraamisten laattojen erikoisliikkeissä ympäri maan.