



6910 speedbond

Ātri cietējoša java

- Sacietē 5 minūtēs
- Bez hlorīdiem
- Neplaisājoša

Skrūvju, enkuru un enkura elementiem līdzīgu detaļu uzstādīšanai mūrī vai betonā.

6910 speedbond ir pieejams 5 kg maisos.



Pamatvirsmas:

- Sienas un grīdas
- Iekšdarbi, ārdarbi
- Betons
- Gāzbetons
- Izlīdzinātāji

Slāņa biezums

- >20 mm



Produkta Apraksts

Aukstuma noturīga, ūdens-necaurlaidīga pulverveida java.

Tehniskie dati

Blīvums:	1500 kg/m ³	
Uzklāšanas laiks:	5-8 minūtes	
Pilnībā funkcionāla un gatava pilnai slodzei:	ca. 20 minūtes	
Ieteicamā darba temp.:	min 6°C	
Patēriņš:	1,5 kg/l	
Spiedes izturība	6 stundām:	7 MPa
	7 dienām:	22 MPa
	28 dienām:	28 MPa
Izturība uz lieci	6 stundām:	2 MPa
	7 dienām:	3 MPa
	28 dienām:	6 MPa
Cauruma diametrs	Ø 35 mm	Ø 50 mm
	Izturība uz stiepi	30 minūtes: 5 MPa 4 MPa
	60 minūtes: 6 MPa 5 MPa	
	24 stundām: 28 MPa 21 MPa	
	28 dienām: 36 MPa 27 MPa	

Pielietojums

Skrūvju, enkuru un enkura elementiem līdzīgu detaļu uzstādīšanai mūrī vai betonā.

Virsmas sagatavošana darbam.

Pamatnei jābūt stabilai, cietai un viendabīgai kā arī spējībai panest nepieciešamo slodzi. Virsmai jābūt attīrītai no putekļiem, netīrumiem un citām, saķeri mazinošām vielām. Pirms javas uzklāšanas virsmu nepieciešams samitrināt neatstājot peļķes.

Uzklāšana

6910 speedbond nepieciešams sajaukt ar ūdeni proporcijās 5kg pulvera uz 1,25 litriem ūdens.

Sajaukto masu nepieciešams izlietot 5-8 minūšu laikā nepārjaucot atkārtoti. Produktu ieteicams lietot tikai sausos apstākļos +10° C - +25°C grādu temperatūrā.

Zemāka un aukstāka darba temperatūra saīsina vai paildzina izstrādes laiku. Tas pats attiecas uz ūdens temperatūru, tāpēc ieteicams lietot siltu ūdeni aukstos apstākļos un vēsu ūdeni lielā siltumā.

Darba drošība

Produkts satur cementu, līdz ar to nepieciešams sekot darba drošības noteikumiem strādājot ar cementu. 6910 speedbond ir bāzēts uz balto cementu ar dabiski zemu hroma (VI) saturu un līdz ar to tas vienmēr būs zem 2mg/kg sliekšņa. Skat. datu drošības lapu.

Iepakojums

5 kg plastikātu stiprināti papīra maisi.

Transports un uzglabāšana

Transportēt un uzglabāt sausos un vēsos apstākļos. Produkts saglabā savas tehniskās īpašības vismaz 6 mēnešus no ražošanas datuma neatvērtā iepakojumā. Pēc tam produkta īpašības var izmainīties, piem. paildzinās žūšanas laiks.

Izplatīšana

mira produktus iespējams iegādāties būvniecības preču veikalos visā valstī.