



rustic

Rupjš cementa bāzes šuvotājs, grīdām un sienām, iekšdarbiem un ārdarbiem, mitrās un sausās telpās.

- Grīdām un sienām, šuvju masa piemērota platām šuvēm.
- Pieejams dažādās krāsās (neizbalē)
- Neiekrāso virsmas uz kurām pielietojas.

Rustic sniedz blīvas un kompakta šuves bez riska iekrāsot virsmas, uz kurām tiek lietots.

Rustic ir sauss products, kuru izmanto pēc sajaukšanas ar ūdeni. Šuvotāju ir viegli iestrādāt, šuves viegli piepildīt. Tur kur nepieciešama papildus elastība un blīvums klāt jālieto 4300 flex. Rustic ir iepakota 6 kg papīra maisos 15 kg papīra maisos ar rokturi

Rustic piedāvājās dažādās krāsās (neizbalē)

Skatīt krāsu karti.



Pielietojuma zonas būvē

- ✓ Sienas
- ✓ Grīdas
- ✓ Vannasistabas
- ✓ Baseini
- ✓ Iekšdarbos
- ✓ Ārdarbos

Flisetyper

- ✓ Keramiska ar uzsūktspēju lielāku kā 0,5%
- ✓ Keramiska ar uzsūktspēju mazāku kā 0,5 %
- ✓ Dabīgais akmens

Šuves platums

- ✓ 3-15 mm



Produkta apraksts

Cementa bāzes šuvotājs, salizturīgs un ūdensizturīgs, pulvera veidā.

Tehniskie dati

Blīvums:	1.7
Produkta klase. EN 13888:	CG2
Izstrādes laiks:	apm. 6 stundas
Žūstot pie 18°C	
Viegla pārstaigāšana/noslodze:	apm. 24 stundām
Gatavs pilnai slodzei:	7 dogn
Zemākā darba temperatūra:	6°C
Ieteicamā iestrādes temperatūra	10-20°C
Patēriņš atkarīgs no flīžu lieluma, šuves platuma:	0,7-2,5 kg/m ²

Pielietojuma zonas

Flīžu, keramiskā klinkera šuvošanai uz grīdām un sienām, iekšdarbos un ārdarbos, mitrās un sausās zonās.

Uz virsmām kā koka plāksnes, īpaši noslogotām virsmām pie šuvotāja nepieciešams piejaukt 4300 flex, šuves blīvumam un elastībai.

Šuves platums līdz 3 – 15 mm.

Flīžu veidi

Rustic pielietojams visiem keramikas flīžu un dabīgā akmens veidiem. Speciāli piemērots vietās kur nepieciešama rupja izskata šuve. (savienojums)

Virsmas pirmsapstrāde

Šuvei un flīzei jābūt tīrām no putekļiem, eļļas, netīrumiem, taukiem u.c.

Pielietošana

15 kg pulvera sajauc ar 3.0 – 3,2 litriem tīra ūdens vai 4300 flex un ūdens, attiecībā 1 daļa flex līdz 5 daļas ūdens uz koka virsmām, 1 daļa flex – 8 daļām ūdens citām virsmām kur nepieciešams blīvums un elastība. Ja šuvotāju sajauc ar flex tad ūdens daļu nepieciešams palielināt līdz 3.4 litriem uz 15 kg pulvera.

Ja maisīšanai izmanto mehānisko maisītāju tā apgriezīenu skaits nedrīkst pārsniegt 150 apgriezienus minūtē. Pretējā gadījumā šuvju aizpildes sastāvā iekļūst palielināts gaisa daudzums, kas izraisa gaisa burbuļu rašanos masā. Pārliecinieties lai java ko uzjaucāt būtu ieteicamajā darba temperatūrā. Šuvotāja javu maisīt 2-3 min.lai izvairītos no kunkuļiem masā.

Šuvotājs pēc sajaukšanas ir gatavs lietošanai un to būtu jāizstrādā apm. 6 stundu laikā.

Iestrādājiet šuvotāju uz virsmas ar cietu gumijas lāpstiņu vai šuvju špaktelāpstiņu, darot to pa diagonāli šķērsām pāri šuvēm.

Kad šuvotājs ir sācis saistīties var sākt flīžu virsmas tīrīšanu ar viegli samitrinātu padmaster mira švammi. Virsmu no rupjiem pārplikumiem var notīrīt ar baltu rupju mira švammi. Kad šuvotājs ir nopulēts un noņemti visi pārpalikumi. Šuvotāju atstāj žūt apmēram 2 dienas nepieļaujot tā pārāk ātru izžūšanu. Svaigi izveidotās šuves ieteicams mitrināt, ja ir ļoti karsts, sauss vai vējains laiks.

Pēc 2 dienām šuvotāja vēl esošos pārpalikumus var notīrīt ar 7120 ceramic cleaner.

Atkarībā no virsmas uzsūktspējas un gaisa temperatūras virsmu var pakļaut vieglai slodzei pēc 24 stundā, pilnai slodzei pēc 7 dienām.

Industriālā/darba drošība

Produkta sastāvā ir cements.Jāievēro darba higiēnas noteikumi ar cementa materiāliem.

rustic pamatā ir baltais cements tāvad products ir ar zemu hroma saturu.

Papildus informāciju skatīt Drošības datu lapās.

Iepakojums

6 kg papīra maisos un 15 kg stiprinātos papīra maisos ar rokturi.

Glabāšana un transportēšana

Glabāt un transportēt sausā veidā. Glabāšanas laiks minimums 12 mēneši no produkta ražošanas datuma, neatvērtam iepakojumam.

Iegāde

Mūsu produkcija nopērkama visā Latvijas teritorijā lielākajos būvmateriālu veikalos un flīžu salonos.