



Käyttökohteet

- Seinät
- Lattiat
- Märkätilat
- Sisätilat
- Rakennusten julkisivut

Sauman leveys

- 2 - 10 mm

supercolour excellent



Sementtipohjainen, polymeerivahvistettu nopeasti kovettuva sauma-aine lattia- ja seinälaatoituksiin, märkä- ja kuivatiloihin.

- Keraamisille laatoille, luonnonkiville sekä lasimosaiikeille
- Soveltuu erinomaisesti imemättömille laatoille
- Soveltuu erinomaisesti päivittäisen puhdistuksen tiloihin
- Erittäin pieni värvirheiden riski
- Elastinen sauma-aine seinille ja lattioille

Supercolour excellent muodostaa tiiviin ja kestävä sauman jossa on minimaalinen riski bakteerien imeytymiselle ja värvirheille. Sauma-aine kestää päivittäisen pesun haalistumatta ja siten soveltuu erinomaisesti märkätiloihin.

Supercolour excellent on helposti työstettävä kuivaseos joka sekoitetaan veteen. Supercolour excellent on saatavilla 5kg pakauksissa.



Tuotekuvaus

Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva, muovivahvisteinen pakkasen- ja vedenkestävä sauma-aine.

Tekniset tiedot

Tiheys:	1,5
Tuoteluokka EN 13888:	CG2 WA
Käyttöaika:	30-45 min
Kuivumisaika / 18°C	
Kevyt kävely:	2 h
Täysi kuorma:	7 päivää
Min työskentelylämpötila:	6°C
Suosittelut työskentelylämpötila:	10-20°C
Kulutus riippuu laatan koosta ja sauman leveydestä	

Käyttö

Märkä- ja kuivien tilojen lattioiden ja seinien saumaamiseen, sopii myös julkisivuihin.

Sauma-aine on erittäin tiivis, riski bakteerien imeytymiseen on erittäin pieni. Sauma-aine kestää kovaa kulutusta ja runsasta puhdistamista. Sauman leveys 2-10mm

Laatan tyypit

Supercolour excellent soveltuu kaikille keraamisille laatoille ja luonnonkiville. Soveltuu erinomaisesti imemättömille ja lähes imemättömille laatoille.

Alustan esivalmistelut

Varmista että saumat ja laatat ovat puhtaita pölystä, rasvasta yms.

Käyttöohjeet

5kg jauhetta sekoitetaan 1,3-1,4 litraan puhdasta vettä. Sekoita hitailla kierroksilla välttääksesi ilman sekoittumista massaun. Jauhe ja vesi on oltava suosituslämpötilojen mukaisia. Sekoita 2-3 minuuttia kunnes massa on

tasainen, työskentelyaika sekoituksesta on 30-45 minuuttia.

Sauma-aine levitetään huolellisesti kumilastalla diagonaalisesti saumoihin nähden. Kun laasti on kuivunut mutta vielä pehmeää, poista ylimääräinen sauma laatan pinnoilta kostealla karhunkielellä tai sienellä.

Tämän jälkeen laatan pinnat ja saumat puhdistetaan kostealla sienellä. Viimeistele pinnat. Saumat on pidettävä kosteina 2 päivän ajan liian nopean kuivumisen välttämiseksi.

Sauma-aineen jäännökset voi puhdistaa mira 7120 ceramic cleanerilla aikaisintaan 2 vuorokauden kuluttua saumauksesta.

Riippuen olosuhteista ja laattojen imukyvyistä, pinta kestää kävelyä 2-3 tunnin kuluttua ja täyttä kuormitusta 7 päivän jälkeen.

Käyttöturvallisuus

Tuote ei sisällä Portland sementtiä eikä näin ollen ole sementin yhteydessä käytettävien työturvallisuusohjeiden alainen.

Katso lisää käyttöturvallisuuskortista.

Pakkaus

5 kg paperisäkki

Varastointi ja kuljetus

Varastointi ja kuljetus kuivassa. Varastointiaika vähintään 12 kuukautta tuotantopäivästä avoamattomassa ja ehjässä alkuperäispakkauksessa. Tämän jälkeen tekniset ominaisuudet voivat muuttua, esimerkiksi kovettumis- ja kuivumisajat pitenevät.

Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa sekä keraamisten laattojen liikkeissä kautta maan.