



3100 unifix

Серый клей для плитки на основе цемента, усиленный полимерами, для укладки керамической плитки на пол и стены внутри и снаружи помещений во влажных и сухих помещениях на стабильные основания.

- Подходит для поверхности с минимальной остаточной усадкой/деформацией
- Подходит для абсорбирующей керамической плитки
- Походит для сланца и гранита

3100 unifix особенно рекомендуется для укладки абсорбирующей керамической плитки на стабильные основания с минимальной деформацией.

3100 unifix представляет собой сухую смесь, готовую к применению после смешивания с водой. Легок и удобен в приготовлении и нанесении на поверхность.

3100 unifix поставляется в 25кг мешках.



Область применения:

- ✓ Стены
- ✓ Полы
- ✓ Влажные помещения
- ✓ Внутри помещений
- ✓ Снаружи помещений

Основание:

- ✓ С минимальной остаточной усадкой/деформацией
- ✓ Бетонные полы
- ✓ Бетонные элементы
- ✓ Элементы из легкого бетона
- ✓ Блоки из легкого бетона
- ✓ Оштукатуренные и шпаклеванные стены
- ✓ Гипсовая шпаклевка
- ✓ Цементная стяжка/наливной пол
- ✓ Гипсокартон
- ✓ Гидроизоляция для влажных помещений

Тип плитки:

- ✓ Керамические материалы с водопоглощением более 0,5%;
- ✓ Натуральный камень



Описание продукта:

Порошкообразный водо-морозостойкий серый клей для плитки на основе цемента, усиленный полимерами

Технические характеристики:

Плотность:	1,45
Классификация товара согласно EN 12004:	C2T
Время использования: макс	6 часов
Время высыхания при 18°C для затирания швов/легкого передвижения:	10 – 18 ч
Полная готовность к нагрузке:	7 дней
Рекомендуемая рабочая температура:	10 - 25°C
Средний расход на стены:	2,5кг/м ²
Средний расход на пол:	3,5кг/м ²

Применение:

Применяется для укладки керамической и клинкерной плитки, а также натурального камня с водопоглощением более 0,5%, внутри и снаружи помещений, в сухих и влажных зонах. Из-за своего серого цвета 3100 unifix не рекомендуется применять для укладки тонких плит, стеклянной мозаики, светлого мрамора и т.п., из-за риска просвечивания серого цвета клея.

Тип основания:

Стабильные полы, стены с минимальной деформацией, такие как оштукатуренная/шпаклеванная кирпичная кладка, блоки, гипсокартон, элементы из бетона и легкого бетона с минимальной остаточной усадкой, движениями и деформацией.

Подготовка основания:

Основание должно обладать несущей способностью, быть стабильным, без трещин, очищенным от пыли, жира (смазки) и цементного раствора. Поверхность должна быть настолько сухой, чтобы грунтовка 4180 primer могла впитаться в поверхность.

Абсорбирующие основания должны быть загрунтованы с помощью 4180 primer, а во влажных помещениях основания должны быть гидроизолированы, согласно правилам, изложенным в ETAG 022 и строительных рекомендациях компании mira.

Смешивание:

15 кг порошка смешивается с 3,75 – 4,20 л чистой воды до однородной массы, без комочеков, после чего смесь готова к применению. Для смешивания рекомендуется использовать миксер для клея. Порошок, вода и поверхность должны иметь рекомендуемую рабочую температуру.

Клей можно использовать в течение примерно 6 часов после смешивания. Не рекомендуется наносить клей на поверхность большую, чем можно покрыть плиткой до того, как на поверхности клея появится корочка.

3100 unifix наносится на основание с помощью зубчатого шпателя: вначале распределяется по поверхности гладкой стороной шпателя, а затем разравнивается зубчатой стороной. Следуйте рекомендациям для корректного выбора размера зубьев шпателя в зависимости от типа плитки и основания. Плитка вдавливается (с продольным пошатыванием) на место во влажный клей.

Необходимо контролировать, чтобы тыльная сторона плитки была полностью покрыта kleem. На участках площадью свыше 36 м² и участках длиной более 8м обычно должны проходить деформационные швы.

В зависимости от впитывающей способности плитки и температуры в помещении, поверхность готова для затирания швов примерно через 10 часов на стенах и через 18 часов на полу.

Техника безопасности:

Продукт содержит цемент. Соблюдайте правила безопасности при работе с цементом. 3100 unifix является хром-нейтральным в течении мин. 12 мес.

См. листок безопасности продукта.

Упаковка:

25 кг бумажные мешки с ручками с прослойкой полиэтилена.

Хранение и транспортировка:

При хранении и транспортировке необходимо избегать воздействия влаги. Срок хранения: мин. 6 месяцев с даты изготовления в оригинальной, неповрежденной упаковке.