



3230 superrapidfix

Усиленный полимерами белый клей на основе цемента для укладки плитки на пол и стены внутри и снаружи помещений в сухих и влажных зонах на основания с небольшой деформацией.

- Быстро твердеет
- Подходит для всех типов керамической плитки и натурального камня
- Особенно рекомендуется для мрамора и тонких полупрозрачных плит

3230 superrapidfix особенно рекомендуется для укладки 3230 superrapidfix - клей с широким спектром применения на различных типах оснований и для различных типов плитки.

3230 superrapidfix особенно рекомендуется там, где необходимо короткое время твердения.

3230 superrapidfix представляет собой сухую смесь, готовую к применению после смешивания с водой. Легок и удобен в приготовлении и нанесении на поверхность.

3230 superrapidfix поставляется в 5кг и 15кг мешках.



Область применения

- ✓ Стены
- ✓ Полы
- ✓ Влажные помещения
- ✓ Внутри помещений
- ✓ Снаружи помещений

Основание

- ✓ С небольшой остаточной усадкой/деформацией
- ✓ Бетонные полы
- ✓ Бетонные элементы
- ✓ Элементы из легкого бетона
- ✓ Блоки из легкого бетона
- ✓ Оштукатуренная/шпаклеванная каменная/кирпичная кладка
- ✓ Гипсовая шпаклевка
- ✓ Цементная стяжка/наливной пол
- ✓ Гипсокартон
- ✓ Старая плитка/окрашенная поверхность
- ✓ Гидроизоляция для влажных помещений

Тип плитки

- ✓ Керамическая плитка с водопоглощением менее 0,5%
- ✓ Керамическая плитка с водопоглощением более 0,5%
- ✓ Натуральный камень



Описание продукта

Порошкообразный быстротвердеющий, водоморозостойкий белый клей для плитки на основе цемента, усиленный полимерами.

Технические характеристики

Плотность:	1,4 кг/дм ³
Классификация товара согласно EN 12004:	C2FT S1
Время использования	макс. 30мин
Время высыхания при 18°C для затирания швов/легкого передвижения:	1-2 часа
полная готовность к нагрузке:	24 – 30 часа
Рекомендуемая рабочая температура:	10-25°C
Средний расход на стены:	2,5кг/м ²
Средний расход на пол:	3,5кг/м ²

Применение

Для укладки всех типов керамической плитки, керамического клинкера и натурального камня внутри и снаружи помещений на пол и стены в сухих и влажных зонах. Особенно рекомендуется для полов с подогревом, стеклянной мозаики, тонких полупрозрачных плит, светлого мрамора и т.п. Очень хорошая адгезия к плотной плитке и керамическому клинкеру.

Тип основания

Пол и стены с небольшой упругостью/деформацией, такие как оштукатуренная/шпаклеванная каменная/кирпичная кладка, блоки, гипсовая шпаклевка и гипсокартон, элементы из бетона и легкого бетона с небольшой остаточной усадкой, движениями и деформацией.

Подготовка основания

Основание должно выдерживать нагрузку, быть стабильным, связанным, очищенным от пыли, жира (смазки) и цементного раствора. Основание должно быть настолько сухим, чтобы 4180 primer могла абсорбироваться в поверхность.

При укладке на старую плитку и окрашенную поверхность нужно убедиться, что старая плитка и краска прочно сцеплены с основанием.

Поверхность должна быть очищена от жира и т.п. с помощью 7110 base cleaner.

Абсорбирующие поверхности должны быть загрунтованы с помощью 4180 primer, а влажные помещения должны быть гидроизолированы, согласно действующим правилам ETAG 022 и строительным рекомендациям компании mira.

Смешивание

15 кг порошка смешивается с 3,75 – 4,20 л чистой воды до однородной массы без комков, после чего смесь готова к применению. При смешивании рекомендуется использовать миксер для клея. Порошок, вода и поверхность должны иметь рекомендуемую рабочую температуру.

Клей можно использовать в течение прим. 30 мин после смешивания. Не рекомендуется наносить клей на поверхность большую, чем можно покрыть плиткой до того, как на поверхности клея появится корочка.

3230 superrapidfix наносится на основание с помощью зубчатого шпателя: вначале распределяется по поверхности гладкой стороной шпателя, а затем разравнивается зубчатой стороной. Следуйте рекомендациям для корректного выбора размера зубьев шпателя в зависимости от типа плитки и основания.

Плитка вдавливается (с продольным пошатыванием) на место во влажный клей.

Необходимо контролировать, чтобы тыльная сторона плитки была полностью покрыта клеем.

В особых случаях, например, при укладке плитки на открытых балконах, фасадах, в бассейнах и т.п., может возникнуть необходимость наносить клей и на основание, и на плитку, чтобы обеспечить 100% покрытие.

На участках площадью свыше 36 м² и участках длиной более 8м обычно должны проходить деформационные швы.

В зависимости от впитывающей способности плитки и температуры в помещении, поверхность готова для затирания швов через прим. 1 - 2 часа на полу.

Техника безопасности

Продукт содержит цемент. Соблюдайте правила безопасности при работе с цементом.

3230 superrapidfix является хром-нейтральным в течении мин 12 мес.

См. листок безопасности продукта.

Упаковка

5 и 15 кг бумажные мешки с прослойкой полиэтилена и ручками для транспортировки.

Хранение и транспортировка

При хранении и транспортировке необходимо избегать воздействия влаги. Срок хранения: мин. 6 месяцев с даты изготовления в оригинальной, неповрежденной упаковке.