mira заполнитель швов

rustic plan

Усиленный полимерами самовыравнивающий раствор для заполнения швов на цементной основе для пола внутри и снаружи помещений, в сухих и влажных зонах.

- Легко текуч, подходит для мест, подверженных нагрузкам
- Самовыравнивающий, что обеспечивает компактный, легко заполняемый шов
- Светостойкие цвета
- Применятся на больших площадях пола
- Применяется в местах, подверженных большим нагрузкам
- Быстро твердеет

rustic plan дает плотный и компактный водоотталкивающий шов без риска обесцвечивания и счищения цвета.
rustic plan представляет собой сухую смесь, готовую к применению после смешивания с водой. Легок и удобен в работе, а его самовыравнивающие качества обеспечивают плотный, компактно заполненный шов.
rustic plan поставляется в 15кг мешках с ручкой.
rustic plan имеет много светостойких цветов.

Область применения:
- ✔ Полы
- ✔ Бассейны
- ✔ Влажные помещения
- ✔ Внутри помещений
- ✔ Снаружи помещений
- ✔ Пищевая промышленность и т.п

Тип плитки:
- ✔ Керамическая с водопоглощением менее 0,5%
- ✔ Керамическая с водопоглощением более 0,5%
- ✔ Натуральный камень

Ширина шва:
- ✔ 3 – 15мм

mira заполнитель швов

rustic plan

июль 2007

Описание продукта
Быстротвердеющий самовыравнивающий водо-морозостойкий порошкообразный раствор для заполнения швов, усиленный полимерами.

Технические характеристики:

Плотность:	1,7 кг/дм³
Качество товара согласно to EN13888:	CG2
Время применения:	30 – 40мин
Время высыхания при 18ºC	
Для легкого передвижения/нагрузки:	2 – 3 часа
Полная готовность к нагрузке:	1 - 3 дня
Мин. рабочая температура:	6ºC
Рекомендуемая рабочая температура:	10-20ºC
Расход (в зависимости от размеров плитки и ширины шва):	0,5-2,5кг/м²

Применение
Для заполнения швов керамической плитки/ клинкера на полу внутри и снаружи помещений в сухих и влажных зонах.
Особенно подходит для больших плит и мест, подвергающихся тяжелым механическим нагрузкам, где используются например погрузчики и грузовые автомобили.
Риск проникновения бактерий при капиллярной абсорбции в плотный и компактный шов – минимален. Шов выдерживает большую нагрузку и интенсивную очистку. Поэтому rustic plan широко применяется в пищевой промышленности, больницах и т.д.
Ширина шва: 3 – 15мм.

Тип основания
rustic plan применяется для всех типов плитки и натурального камня.

Подготовка основания
Швы и плитка должны быть чистыми, свободными от пыли, масла, грязи, смазки и т.п.

Смешивание
115кг порошка смешивается с 2,6 – 2,8 л чистой воды. Используйте миксер для клея на низкоскоростной ручной дрели, чтобы избежать попаданию воздуха в раствор. Убедитесь, что порошок, жидкость и основание имеют рекомендуемую рабочую температуру. Смешивайте в течение 2 – 3 минут до однородной массы без комков.

Теперь раствор готов к применению и может наноситься в течение 30 – 40 мин после смешивания. Перед заполнением швов поверхность плитки нужно смочить губкой.
Раствор является частично самовыравнивающим и должен распределяться по диагонали к плитке с помощью шпателя или резиновой швабры с длинной ручкой. Очищайте поверхность плитки во время затирания как можно лучше, тогда окончательная очистка будет намного легче.
Когда раствор через 25-40 мин становится настолько стабильным, что не вымывается, излишки его на плитке должны быть удалены влажным padmaster и шов окончательно формируется жесткой губкой /Wash Boy.
Швы должны увлажняться в течение 2 дней во избежание принудительного высыхания.
Когда раствор готов к нагрузкам через 1 – 3 дня, швы могут быть очищены от возможных остатков раствора с помощью 7120 ceramic cleaner.
В зависимости от впитывающей способности и окружающей температуры, поверхность затертой плитки может выдерживать легкое передвижение/нагрузку через 2 – 3 часа, а максимальную нагрузку - через 1 - 3 дня.

Техника безопасности
Продукт содержит цемент. Соблюдайте правила безопасности при работе с цементом.
Rustic plan основан на белом цементе, следовательно, содержание хрома в продукте всегда будет ниже допустимой нормы, без всяких временных ограничений.
См. Листок безопасности продукта.

Упаковка
15кг бумажные мешки с прослойкой полиэтилена и ручкой для транспортировки.

Хранение и транспортировка
При хранении и транспортировке необходимо избегать воздействия влаги. Срок хранения: мин. 6 месяцев с даты изготовления в оригинальной, неповрежденной упаковке.

Segu 8, Saue • 76505 Harjumaa
Tel. 679 0670 • Fax 679 0671
info@mira.ee • www.mira.ee

mira