



6700 cemplan

Polimeru sustiprintas cementinis skiedinys,
skirtas pagrindo išlyginimui.

- Savaiame išsilyginantis, ypatingai tinkamas juodgrindžių išlyginimui
- Visų tipų cementinių grindų išlyginimui
- Dengiamas rankiniu būdu, naudojant įrankius arba maišymo pompą

6700 cemplan rekomenduojamas daugumos grindų rūšių išlyginimui, pvz., betono ir skiedinio.

6700 cemplan yra sausas produktas, ruošiamas maišant su vandeniu.

6700 cemplan yra savaiame išsilyginantis ir lengvai dengiamas.

6700 cemplan supakuoti į 25 kg maišus.



Naudojimo sritys

- Grindims
- Vidaus darbams

Pagrindas

- Su nedidele deformacijos rizika
- Betoninės grindys
- Skiedinys
- Lengvas betonas
- Medinės grindys
- Senos plytelės
- Seni dažai
- Grindų sijos
- Šildomos grindys

Sluoksnio storis

- 1–45 mm


Danga

- Keraminės plytelės
- Natūralus akmuo
- Vinilas, PVC
- Minkšta danga
- Kilimai
- Grindų dažai

Produkto aprašymas

Polimeru sustiprintas cementinis mišinys grindims išlyginti.

Techniniai duomenys

Gaminio klasė pagal EN 13813	CT C30F6
Drėgnos medžiagos tankis	1900 kg/m ³
Takumas	135–145 mm
Atsparumas ugniai	A1
Nuodžiūvis	≤0,040%
Paviršiaus stiprumas pagal EN 13892	RWFC 250
Sunaudojimo laikas	15–20 min
Dengimo laikas	30 min
Džiuvimo laikas 18°C	
Vaikščioti galima	2 h
Tolesnis darbas galimas	6 h
Hidroizoliacinei membranai	12–18 h
Rekomenduojama darbo temperatūra	10–20°C
Sluoksnio storis	1–45 mm
Išeiga 1mm sluoksnio storiui	1,7 kg/m ²
	Žr. Eksploatacinių savybių deklaraciją DoP

Naudojimo sritys

Paviršiaus išlyginimui drėgnose ir sausose patalpose. 6700 cemplan paskleidžiamas rankiniu būdu naudojant įrankius arba maišymo pompą.

Pagrindo tipas

6700 cemplan dengiamas ant pagrindo iš betono, skiedinio ir lengvojo betono. Betoną ir skiedinį dengiantis sluoksnis turi būti 1–45 mm, lengvąjį betoną 5–30 mm. Naudojant minkštos dangos medžiagą, reikia storesnio išlyginamojo sluoksnio.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti išlaikantis apkrovą, stabilus, vientisas, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, cemento likučių. Sukietėję betono pagrindo likučiai ir atskilę dalys turi būti nugremžtos ar nuvalytos. Dulkęs pašalinamos dulkių siurbliu. Riebalai, tepalai ir pan. nuvalomi pagrindo valikliu 7110, aukšto spaudimo vandens srove ar kitu efektyviu valymo būdu.

Gruntavimas

Betoninis pagrindas turi būti gruntuojamas 1 dalimi mira 4180 primer atskiestos 1–3 dalimis vandens. Gruntas įtrinamas į pagrindą šepėčiu. Neabsorbuojantys pagrindai, tokie kaip keraminės plytelės, dažyti paviršiai ir t.t., turi būti gruntuojami koncentruota priemone 4140 primer. Jeigu klojamas daugiau kaip vienas 6700 cemplan sluoksnis, kiekvienas sluoksnis gruntuojamas.

Naudojimas

25 kg miltelių sumaišykite su 4,75–5,25 L švaraus vandens. Maišymui naudokite klijų maišytuvą, grąžtą ar maišymo pompą. Maišykite mažiausiai 2 min. Takumas tikrinamas taikant takumo bandymą. Padėkite bandymo vamzdelį ant lygaus paviršiaus, pripildykite vamzdelį iki viršaus 6700 cemplan mišiniu, pakelkite vamzdelį. Palyginkite diametrą su techninių duomenų lentelėje pateikiamais duomenimis. Grindų lyginamasis mišinys turi būti sunaudotas per 15–20 min. Mišinys yra savaime išsilyginantis, tačiau gali būti glaistomas į kampus lygiąja mentelės puse. Priklausomai nuo kambario temperatūros, ir oro drėgmės, paviršius tinkamas lengvam vaikščiojimui po apytiksliai 6 val. Paviršius tinkamas tolesniems darbams po 12–18 val. Drėgnose patalpose izoliuokite paviršių priemone mira 4400 multicoat system.

Pramoninės saugos reikalavimai

Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės darbo saugos taisyklių darbu su cementu. Gaminyje 6700 cemplan garantuojamas chromo neutralizavimas mažiausiai per 12 mėn. Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė

6700 cemplan supakuotas po 25 kg į popierinius maišus.

Laikymas ir transportavimas

Transportuoti ir laikyti sausoje vietoje. Galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje mažiausiai 6 mėn. Nuo pagaminimo datos.

Pardavimai

mira prekės ženklą produktai parduodami visoje šalyje statybinių medžiagų ir plytelių parduotuvėse.