



Tarind

- ✓ Seinad
- ✓ Põrandad
- ✓ Sisetingimused
- ✓ Välistingimused

Aluspind

- ✓ Betoon
- ✓ Kergbetoon
- ✓ Tasandussegu

Kihi paksus

- ✓ >20 mm

6910 speedbond

Kiirkivinev montaažitsement.

- Koormatav 20 minuti möödudes
- Kasutusaeg 5-8 minutit

Kasutatakse ankrute, poltide jms kinnitamiseks betooni ja müüritisse.

6910 speedbond on saadaval 5 kg plastiktugevdusega paber-
kotis.

Toote kirjeldus

Vee- ja külmakindel ankurdusmört.

Tehnilised andmed

Kasutusaeg valmissegatuna:	5-8 minutit	
Tardumisaeg:	ca. 20 minutit	
Töötemperatuur:	min 6°C	
Kulu:	1,5 kg/l	
Toote omadused:		
Survetugevus	6 tundi:	7 MPa
	7 päeva:	22 MPa
	28 päeva:	28 MPa
Paindetugevus	6 tundi:	2 MPa
	7 päeva:	3 MPa
	28 päeva:	6 MPa
Ankurdusava	Ø 35 mm	Ø 50 mm
Tõmbetugevus	30 minutit:	5 MPa
	60 minutit:	6 MPa
	24 tundi:	28 MPa
	28 päeva:	36 MPa
		27 MPa

Kasutusala

Ankrute, poltide jms kiireks kinnitamiseks müüritisse, betooni jms. Sobib ka 20 mm ja suuremate aukude ning ebatasasuste täitmiseks.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev ja sidus. Lahtised osakesed, tolm jms naket halvendavad tegurid tuleb eemaldada. Kuiv ja poorne aluspind niisutada veega enne 6910 speedbondi kasutamist.

Kasutamine

6910 speedbond segada veega vahekorras 5 kg pulbrit 1,25 liitri puhta veega.

Kasutusaeg valmissegatuna on 5-8 minutit, mitte segada uuesti. Kasutusaeg ja kivilõhkemiskiirus sõltuvad temperatuurist. Optimaalne kasutustemperatuur +10°C - +25°C tootel, aluspinnal ja lisataval veel.

Suuremate aukude ja ebatasasuste parandamiseks segada 6910 speedbond jämeda liivaga suhtes 1:1.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, rakendada tsemendiga-töötamise ohutusreeglid.

6910 speedbond on valmistatud valge tsemendi baasil, mille loomulik kroom VI tase ei ületa lubatud 2 mg/kg normi.

Lisainfot leiab tooteohutuskaardilt.

Pakend

5 kg plastiktugevdusega paberkott.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ja jahedas. Toote tehnilised omadused säilivad minimaalselt 6 kuu jooksul. Pikem ladustamisperiood võib põhjustada omaduste muutumist, näiteks kivilõhkemiskiiruse pikene-mist.

Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.