



3230 superrapidfix

Sementtipohjainen, muovivahvisteinen, valkoinen kiinnityslaasti seinä- ja lattialaattojen asennukseen kosteissa ja kuivissa sisä- ja ulkotiloissa. Sallii alustan kohtuullisia muodonmuutoksia. C2FT S1.

- Nopeasti kovettuva
- Kaikkien keraamisten laattatyyppien ja luonnonkivien asennukseen
- Soveltuu erinomaisesti ohuiden, läpikuultavien laattojen ja ohuiden marmorilaattojen asennukseen

3230 superrapidfix on erittäin laajakäyttöinen kiinnityslaasti, joka sopii monille erilaisille laattatyypeille ja alustoille. 3230 superrapidfix soveltuu erinomaisesti silloin, kun kuivumisajan on oltava lyhyt. 3230 superrapidfix on kuivaseos, joka on veteen sekoittamisen jälkeen valmis käytettäväksi. Kiinnityslaasti on helppo työstiä, asentaa ja levittää.

3230 superrapidfix on saatavilla 5 kg ja 15 kg säkeissä.



Käyttökohteet

- Seinä
- Lattia
- Kuiva tila
- Märkätila
- Uima-allas
- Sisätila
- Ulkotila

Alusta

- Betoni
- Kevytbetoni
- Vedeneristys
- Lämmitetty lattia
- Lattiasekoitus
- Kipsi alustat
- Kipsikartonkilevyt
- Kipsi
- Vanha laatta/maali
- Puupinta
- Ruostumaton teräs
- Uuni, lämmin seinä

Tuotteen kuvaus

Sementtipohjainen, veden- ja pakkasenkestävä, nopeasti kovettuva, muovivahvisteinen, valkoinen jauheseos laattojen asennukseen.

Tekniset tiedot

Tiheys	1,45 kg/dm ³
Tuotteen luokka EN 12004	C2FT S1
Käyttöaika	enintään 30 min
Kuivumisaika 18 °C lämpötilassa	
Ennen saumausta tai kävelyä	1–2 h
Lopullinen kuivuminen	24–30 h
Suosittelava käyttölämpötila	10–25 °C
Menekki seinillä (keskimääräinen)	2,5 kg/m ²
Menekki latioilla (keskimääräinen)	3,5 kg/m ²

Pinnan esikäsittely

Alustan tulee olla kantava, kiinteä, ilman halkeamia, puhdas pölystä, rasvasta ja sementtiliimasta. Alustan on oltava kuiva, jotta esikäsittelyaine mira 4180 primer voi imeytyä alustaan.

Vanhojen laattojen päälle ja maalatuille alustoille asennettaessa on huomioitava, että alusta on kiinteä, eikä siitä irtoile palasia. Vanhat laatat ja maalipinnat puhdistetaan mira 7110 base cleanerilla.

Imevät alustat esikäsitellään mira 4180 primerilla ja märkätilat vedeneristetään ETAG 022 -normien ja miran ohjeiden mukaisesti.

Käyttöala

Kaikentyyppisten keraamisten laattojen, klinkkereiden sekä luonnonkivien asennukseen seiniin ja lattioihin kuivissa ja kosteissa sisä- ja ulkotiloissa. Sopii erinomaisesti muun muassa lasimosaiikin, ohuiden läpikuultavien laattojen sekä marmorin asennukseen. Sopii käytettäväksi lattialämmityksen kanssa. Soveltuu myös erinomaisesti erityisen tiiviiden laattojen kiinnitykseen.

Alusta

3230 superrapidfix sopii lattioille ja seinille, joilla on kohtuullinen muodonmuutosriski. Alustaksi sopivat esimerkiksi rapatut muuraukset, kiviseinät, kipsilevyt, kipsirappaukset, betonielementit ja kevytbetonielementit, joiden tilavuusmuutokset ovat kohtuullisia.

Käyttöohje

15 kg jauhetta sekoitetaan 3,75–4,2 litraan puhdasta vettä siten, että siitä muodostuu tasainen massa. Tämän jälkeen seos on käyttövalmis. Parhaan tuloksen saamiseksi sekoitus kannattaa tehdä laastisekoittajalla. Jauheen, veden ja alustan lämpötilan on vastattava suosituslämpötilaa.

Laasti on käytettävä 30 minuutin kuluessa sekoituksesta. Laastia ei tule kerralla levittää suuremmalle alueelle kuin on mahdollista laatoittaa ennen seoksen pinnan "nahkottumista".

3230 superrapidfix levitetään alustaan lastakamman sileällä puolella ja kammataan sen jälkeen auki lastikamman hammastetulla puolella. Lastan hammaskoko riippuu laatan mitoista. Laatat painetaan märkään seokseen. Varmista, että laastia on laatan koko takapuolella. Vaikeissa kohteissa, kuten esimerkiksi kuisteilla, julkisivuissa tai uima-altaissa laasti levitetään sekä alustalle että laatalle täydellisen laastikattavuuden varmistamiseksi.

Yli 36 m² kokoiset ja yli 8 m pituiset pinnat jaetaan yleensä liikuntasaumoilla pienempiin alueisiin. Saumaus voidaan tehdä 1–2 tunnin kuluttua asennuksesta riippuen laattojen imukyvyistä ja tilan lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Tuote pohjautuu valkosementtiin, jolla on luontaisesti erittäin alhainen kromi VI pitoisuus. Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkauskoot

3230 superrapidfix on saatavilla 5 kg ja 15 kg muovivahvisteisissa paperisäkeissä, joissa on kantokahva.

Varastointi ja kuljetus

Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähintään 6 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja ehjässä alkuperäispakkauksessa.

Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa sekä keraamisten laattojen liikkeissä kautta maan.