



Käyttökohteet

- Seinä
- Lattia
- Uima-allas
- Uimalat ja muut julkiset märkätilat
- Elintarviketeollisuus
- Parveke
- Terassi
- Sisätila
- Ulkotila

Alusta

- Betonilattia
- Lattia- ja seinätasoite
- Betonielementti
- Rapattu tiilimuuraus

4650 aqua stop flexibel

Yksikomponenttinen, sementtipohjainen, jous- tava vedeneristyslaasti esimerkiksi terasseille, uima-altaille ja parvekkeille.

- Kestää yli 15 metrin vesipatsaan
- Kestää elintarviketeollisuudessa ja julkisissa pesutiloissa käytettävät kemikaalit
- Hyvä tarttuvuus mineraalipintoihin
- Ihanteellinen alusta laatoitukseen

mira 4650 aqua-stop flexible sopii käytettäväksi teollisuustiloissa, elintarviketeollisuudessa ja suurkeittiöissä esimerkiksi betonipinnoille, lattia- ja seinätasotteille, betonielementeille ja tiilimuurauksille.

4650 aqua-stop flexible on saatavilla 12,5 kg paperisäkissä jossa on kantokahva.



Tuotekuvaus

Yksikomponenttinen, joustava, sementtipohjainen vedeneristyslaasti mineraalipinnoille.

Tekniset tiedot

Tiheys	1500 kg/m ³
Tuot ominaisuudet katso EN 14891	CMP
Muodonmuutos	min 0,75 mm
Käyttöaika	3 h
Kuivumisaika 18 °C	
Seuraava käsittely	3–5 h
Seuraavan kerroksen asentaminen	10–24 h
Valmis käytettäväksi	7 päeva
Kulutus	
Kahtena kerroksena	2,2–2,5 kg/m ²
Kolmena kerroksena	min 3,0 kg/m ²

Käyttöala

Vedeneristyslaasti pintojen suojaksi ennen keraamisten laattojen asennusta. Sopii käytettäväksi esimerkiksi julkisissa märkätiloissa, pesutiloissa, uima-altaissa, terasseilla ja parvekkeilla. Sopii myös esimerkiksi betonirakenteiden, julkisivujen ja savupiippujen suojaksi.

Alusta

4650 aqua-stop flexible sopii betoni- ja rappauspinnoille sekä muille mineraalideaineisille pinnoille.

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla kiinteä, luja ja puhdas. Epätasaisuudet ja vastaavat on kunnostettava vedenkestävällä laastilla. Käsiteltävän pinnan pitää olla puhdas liasta, öljystä, rasvasta ja muista epäpuhtauksista. Kaikki maali- ja liimajäämät tulee poistaa. Imevät pinnat kostutetaan etukäteen maltillisesti vedellä. Saumat, kulmat, liitossaumat ja muut muodonmuutoksille alttiit kohdat vahvistetaan käyttäen mira seal band -itseliimautuvaa tiivistysnauhaa. Pienemmät raot ja muodonmuutokset (alle 0,75 mm) vesieristyslaasti kykenee peittämään. Altaan betonirungon pitää olla riittävän tukeva, tiivis ja vahva, jottei sitä tarvitse vahvistaa tiivistysnauhalla.tihenduslindiga tugevdada.

Käyttö

12,5 kg jauhetta sekoitetaan 2,7–2,9 litraan puhdasta vettä.

Sekoitetaan sekoittajalla ja laastivispilällä vähintään 2 minuuttia, kunnes laasti on tasainen ja kauttaaltaan kostea.

Levitetään alustaan lyhytkarvaisella telalla tai sivel-timellä. Laastia voidaan levittää alustalle myös rappausruiskulla. Pintaan tulee levittää ainakin 2 kerrosta, kulutus 1–1,25 kg kerrosta kohden. Ennen uuden kerroksen levittämistä edellisen kerroksen tulee olla kuivunut. Kohteissa, joissa vesikuormitus on erityisen suuri (esimerkiksi uima-altaat), levitetään 3 kerrosta.

Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennettaessa on noudatettava sementin käsittelyyn liittyviä erikoisohjeita. 4650 aqua-stop flexible on sementtipohjainen ja se reagoi veden kanssa voimakkaan emäksisesti. Suojattava silmiä ja ihoa.

4650 aqua-stop flexible on harmaa, sementtipohjainen, eikä sisällä kromia
Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus

4650 aqua-stop flexible on saatavilla 12,5 kg paperisä-kissä jossa on kantokahva.

Varastointi ja kuljetus

Kuljetus ja säilytys kylmältä suojattuna. Säilyvyys avaamattomassa pakkauksessa vähintään 1 vuosi valmistuspäivämäärästä.

Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa sekä keraamisten laattojen liikkeissä kautta maan.