



Käyttökohteet

- Lattia
- Seinä
- Kuivatila
- Märkätila
- Uima-allas, parveke
- Sisätilat
- Ulkokäyttöön pystysuorille alustoille

Alusta

- Betoni
- Kevytbetoni
- Kevytbetoniset seinäharkot
- Muuraus
- Lattiatasoite
- Lämmitetyt lattiat
- Rappaus
- Kipsilevy
- Stabiili pohja
- Vanha keraaminen laatta
- Puu
- Vanha maali

Kerrosvahvuus

- 2–10 mm

6810 cemplaster

Kosteudenkestävä seinien ja sisäkaton seinätasoite kuiviin ja kosteisiin tiloihin.



- Kerrosvahvuus 2–10 mm
- Helppokäyttöinen
- Tuloksena valmis pinta
- Sisäkattoihin ja seiniin
- Kuiva- ja märkätiloihin

6810 cemplaster sopii mineraalipinnoille, kuten esimerkiksi betonille, kevytbetonille, tiilelle ja kevytharkolle sekä sementti- tai kipsirappauksille.

Tuote soveltuu sekä suurien pintojen tasoitukseen että korjaustöihin.


mira 6810 cemplasterilla saat pinnasta sileän ja viimeistellyn.

6810 cemplaster on saatavilla 25 kg muovivahvisteisissa paperisäkeissä.

Tuotteen kuvaus

Harmaa, sementtipohjainen, kosteudenkestävä seinätasoite mineraalipohjaisten pintojen tasoitukseen.

Tekniset tiedot

Tuote ominaisuudet EN 998-1	GMP
Paloherkkyys	F
Puristuslujuus	CS IV
Kapillaarinen veden imeytyminen	WO
Työskentelyaika	4 h
Tartuntaika 18°C	48 h
Suosittelava käyttölämpötila	10–20°C
Kerroksen paksuus	
Yhden kerroksen vahvuus	2–10 mm
Korjaukset	2–30 mm
Menekki 1 mm	1,3 kg/m ²
	Katso suoritustasoilmoitus DoP

Käyttöalueet

Tuote soveltuu sekä ylitasoituksiin että pintakorjauksiin. Voidaan käyttää kuiva- ja märkätiloissa. Mira 6810 cemplasterilla pinnasta saa sileän ja viimeistellyn.

Alusta

mira 6810 cemplaster sopii alustoille, kuten esimerkiksi betonille, kevytbetonille, tiilelle ja kevytharkolle sekä sementti- tai kipsirappauksille.

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla kuiva, luja, kiinteä ja vapaa rasvasta ja pölystä. Sementtiliima, heikosti kiinni olevat palaset on poistettava tai korjattava. Koko alusta on oltava puhdas ja pölytön. Rasvan, öljyn ja muiden epäpuhtauksien poistoon käytetään mira 7110 base cleaneria.

Pohjustus

Betonipinnat tulee ennen tasoitteen käyttöä kostuttaa vedellä tai pohjustaa primerillä, jossa on 1 osa mira 4180 primeria ja 3 osaa vettä. Imemättömillä alustoilla käytä 4140 contact primeria. Levitä ja työstä primer alustaan harjalla.

Käyttö

25 kg mira 6810 cemplasteria sekoitetaan 6,5 litraan vettä kunnes massa on tasalaatuinen. Sekoitettun laastin annetaan seistä noin 15 minuuttia. Tämän jälkeen massa sekoitetaan vielä uudelleen perusteellisesti, jonka jälkeen laasti on valmis käytettäväksi. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sekoittamiseen kannattaa käyttää laastisekoitinta hitailla kierroksilla.

mira 6810 cemplaster on käytettävä 4 tunnin kuluessa sekoittamisesta 10–20°C lämpötilassa.

mira 6810 cemplaster levitetään alustaan tasoituslastasta 2–10 mm kerroksena. Ylimääräinen tasoite poistetaan tasoi- tuslastasta, asetetaan takaisin laastisankoon, sekoitetaan perusteellisesti ja käytetään uudelleen. Tuoretta 6810 tasoituskerrosta on suojattava liialliselta kuivumiselta ja tarvittaessa kostutettava vedellä.

Jos pintaan levitetään monta kerrosta, pitää edellisen kerroksen olla kuivunut.

Pinta on valmis jatkokäsittelyyn 48 tunnin kuluttua levittämisestä.

Turvamääräykset

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia. 6810 cemplaster on kromineutraali vähintään 12 kuukauden ajan valmistuspäivästä. Katso lisää käyttöturvatiiedotteesta.

Pakkaus

6810 cemplaster on saatavilla 25 kg muovivahvisteisissa paperisäkeissä.

Varastointi ja kuljetus

Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja ehjässä alkuperäispakkauksessa. Voidaan käyttää vanhenemispäivän jälkeen – tekniset ominaisuudet voivat kuitenkin heikentyä.

Myynti

mira tuotteita on saatavana Suomen parhaista rakennustarvikeliikkeistä.