



Käyttökohteet

- Lattia
- Seinä
- Kuivatila
- Märkätila
- Uima-allas, parveke
- Sisätilat
- Ulkotilat

Alustat

- Betoni
- Kevytbetoni
- Lattiatasoite
- Lämmitetyt lattiat
- Stabiili pohja

Kerrosvahvuus

- 1-40mm

6990 betodeck



Sementti ja pesty kvartsihiekkapohjainen matalaemäksinen korjausmassa jossa on erittäin alhainen alkalikiviainesreaktion riski.

- Soveltuu korjaus- ja tasoitetoihin
- Uima-altaissa, terasseilla ja parvekkeilla
- Soveltuu teollisiin kohteisiin
- Vähän pölyävä

Matalaemäksinen sementtipohjainen muovivahvistettu korjausmassa.

Soveltuu käytettäväksi raskaskulutteisilla alustoilla kuten terassit, parvekkeet, uima-altaat, ulkoportaat ja alueet joissa on alkalikiviainesreaktion riski.

6990 betodeck on kuivaseos joka on valmis käytettäväksi veteen sekoittamisen jälkeen.

6990 betodeck on saatavilla 25kg pakkauksissa.

Tuotteen kuvaus

Matala-alkaalinen sementtipohjainen veden ja pakkasen kestävä korjausmassa joka sisältää runsaasti puhdasta kvartsihiekkää.

Tekniset tiedot

Tuote ominaisuudet EN 1504-3	R1 > 10 MPa
Puristuslujuus	30 MPa
Taivutuslujuus	6 N/mm ²
Työskentelyaika	3 h
Tartuntaika 18°C	
Kevyeen kuormitukseen	6 h
Jatkokäsittelyyn	24 h
Käyttölämpötila	
Suosittelava	10–20 °C
Matalin	6 °C
Kerrosvahvuus	1–40 mm
Menekki 1 mm	1,8 kg/m ²
CE	Katso suoritustasoilmoitus DoP

Käyttöala

Tasoittamiseen, korjauksiin ja kaatojen rakentamiseen alueille joissa on kosteus- ja vesirasitusta. Voidaan jättää päällystämättä tiloissa joissa ei ole suurta rasitusta.

Alusta

6990 betodeck soveltuu kaikille lujille ja puhtaille betoni- ja sementtipohjaisille tai vastaaville pinnoille.

Alustan esikäsittely

Alustan tulee olla kiinteä sekä puhdas pölystä, rasvasta ja sementtiliimasta. Rasva, öljy tmv. Poistetaan mira 7110 base cleanerilla, korkeapainevesipesulla tai muulla tehokkaalla puhdistusmenetelmällä.

Primerointi

Primerointi ei ole välttämätöntä kiinteillä imemättömillä alustoilla. Imevät alustat käsitellään mira 4180 primerilla pakkausohjeiden mukaisesti.

Käyttöohje

25 kg 6990 jauhetta sekoitetaan 3,4–3,9 litraan puhdasta vettä 2–3 minuutin ajan siten, että muodostuu tasainen massa. Käytä hidaskierroksista laastisekoitinta. Valmiin massan käyttöaika on noin 3 tuntia sekoittamisesta 10–20 °C lämpötilassa. Levitä ja työstä massa alustaan välittömästi sekoittamisen jälkeen ja suojaa liian nopealta kuivumiselta. Pinta on valmis kevyeen kulutukseen tai jatkokäsittelyyn 6 tunnin kuluttua.

Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia. Tuote pohjautuu valkosementtiin, jolla on luontaisesti erittäin alhainen kromi VI pitoisuus. Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus

25 kg muovivahvistettu paperipussi.

Varastointi ja kuljetus

Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja ehjässä alkuperäispakkauksessa. Voidaan käyttää vanhenemispäivän jälkeen – tekniset ominaisuudet voivat kuitenkin heikentyä.

Myynti

mira tuotteita on saatavana Suomen parhaista rakennustarvikeliikkeistä.