



Naudojimo sritys

- Sienos
- Grindy
- Sausos patalpos
- Drėgnos patalpos
- Baseinas
- Viduje
- Lauke

Pagrindas

- Betonas
- Lengvas betonas
- Hidroiziacijos
- Šildomos grindys
- Grindų mišinys
- Tinkuotos plytos
- Gipso kartono
- Tinkas
- Senos plytelės/dažyti paviršiai
- Medinės plokštės
- Nerūdijantis plienas, plastikinis laminatas
- Orkaitė, šilta siena

3100 unifix



Polimeru sustiprinti cementiniai pilki plytelių klijai grindims ir sienoms, vidaus ir išorės darbams, sausoms ir drėgnoms patalpoms, naudojami ant stabilaus pagrindo.

- Tinkami pagrindui su minimaliu liekamuoju susitraukimu/deformacija
- Tinkami absorbuojančiosioms keraminėms plytelėms
- Tinkami ir granitui

3100 unifix ypačingai rekomenduojamas absorbuojančiosioms keraminėms plytelėms ant stabilaus pagrindo klijuoti esant minimaliam tempimui/deformacijai.

3100 unifix yra sausas produktas, maišomas su vandeniu. Keraminių plytelių klijus lengva paruošti ir paskirstyti ant paviršiaus.

3100 unifix supakuoti į 25 kg maišus.

Produkto aprašymas

Polimeru sustiprinti cementiniai pilki plytelių klijai miltelių pavidalo, atsparūs šalčiui, drėgmei.

Techniniai duomenys

Tankis	1450 kg/m ³
Gaminio klasė pagal EN 12004	C2T
Sunaudojimo laikas	iki 6 h
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C	
Siūles glaistyti/vaikščioti galima po	10–24 h
Pilna apkrova galima po	po 7 dienų
Rekomenduojama darbo temperatūra	10–25°C
Išėiga sienoms (vidutiniškai)	2 kg/m ²
Išėiga grindims (vidutiniškai)	3 kg/m ²

Naudojimo sritys

Keraminių, klinkerinių ir natūralaus akmens plytelių klijavimui viduje ir išorėje, drėgnose ir sausose patalpose, kai vandens įsigėrimas daugiau kaip 0,5%. Kadangi 3100 unifix yra pilkas, juo nerekomenduojama klijuoti plonų, stiklo mozaikos, šviesaus marmuro ar pan. plytelių dėl galimybės persiivesti klijų spalvai.

Pagrindo tipas

Stabilios grindys ir sienos, galimi nedideli nelygumai/deformacijos dėl tinkuotų, padengtų gipsu plytų, bloko sienų, gipso plokščių, betono elementų ir lengvų betono elementų su nedideliu liekamuoju nuodžiūviu, judėjimu ar deformacija.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus, sausas, nesutrūkęs, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, cemento likučių ir t.t. Pagrindas turi būti toks sausas, kad į paviršių susigertų priemonė 4180 primer.

Sugeriantis pagrindas turi būti gruntuotas priemone 4180 primer ir drėgnose patalpose turi būti gruntuotas pagal ETAG 022 taisyklės ir mira produktų naudojimo rekomendacijas.

Naudojimas

25 kg klijų miltelių sumaišykite su 6,25–7 L švaraus vandens iki vientisos masės ir mišinys paruoštas naudoti. Klijų milteliai, vanduo ir pagrindas turi būti rekomenduojamos temperatūros. Klijų mišinys turi būti sunaudotas apytiksliai per 6 val. Nerekomenduojama dengti klijais didesnių paviršių, nei tų, kuriuos galima padengti plytelėmis iki užsitraukiant ant klijų plėvelei. 3100 unifix ant pagrindo dengiamas dantytą mentele. Pirmiausia paskleiskite klijus lygiąja mentelės puse, o paskui suvagokite dantytąja. Pasirinkite rekomenduojamus mentelės dantelių dydžius pagal plytelių rūšį ir pagrindą. Plytelės klijuojamos į drėgnus klijus jas įspaudžiant/pasukant. Dažnai tikrinkite, ar klijuojama plytelės pusė pilnai padengta klijais. Paviršiai, kurių plotas viršija 36 m² ar ilgesni nei 8 m paviršiai paprastai dalijami į mažesnius plotus jungiamosiomis siūlėmis. Priklausomai nuo plytelių sugeriamųjų savybių ir kambario temperatūros, sieninių paviršių jungiamosios siūlės tinkamos glaistyti apytiksliai po 10 val., grindinių paviršių – po 18 val.

Pramoninės saugos reikalavimai

Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės higienos reikalavimų darbui su cementu.

Garantuojamas chromo neutralizavimas gaminyje 3100 unifix mažiausiai per 12 mėn.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė

Klijai supakuoti po 25 kg į plastiką sustiprintus popierinius maišus su rankenomis.

Laikymas ir transportavimas

Transportuoti ir laikyti sausoje vietoje. Galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje mažiausiai 12 mėn. Nuo pagaminimo datos.

Pardavimai

mira prekės ženklo produktai parduodami visoje šalyje statybinių medžiagų ir plytelių parduotuvėse.