



Naudojimo sritys

- Grindy
- Sienos
- Šlapios patalpos
- Didelių apkrovų drėgnos patalpos
- Garinė pirtis
- Balkonas
- Terasa
- Vidaus patalpose
- (Lauke)

Pagrindas

- Betonas
- Lengvas betonas
- Ant mūro
- Tinkas
- Gipso lenta
- XPS plokštės

4500 vapourmat



Vandeniui ir garams atsparus audinys, geriausia pagrindo konstrukcijos apsauga. Puikus atsparumas vandeniui ir garams.

- Kontroliuojama gamyklos kokybė
- Trijų sluoksnių patvarus pilkas audinys
- Itin aukšta vandens garų apsauga $S_d=81,4$ m
- Ypatingai atsparus nuo įtrūkimų
- Naudojamas kartu su mira 4630 aqua-flex 2k

4500 vapourmat lengva naudoti. Audinio paviršius paruoštas plytelių klijavimui.

4500 vapourmat yra mira hidroizoliacinės sistemos dalis, kuri yra patvirtinta ETAG022.

4500 vapourmat galima įsigyti 100 cm × 30 m ritinyje.

Produkto aprašymas

Audinys, apsaugantis nuo vandens ir garų, tinkamas naudoti ant visų tipų paviršių.

Techniniai duomenys

Vandens garų apsauga	Sd > 80 m
Matmenys	1 x 30 m
Storis	0,4–0,6 mm
Svoris	u 220 g/mm ²
Medžiaga	polypropylene, polyethylene
mira 4630 aqua-flex 2K kietėjimo laikas 18 °C temperatūroje	
Tolesniam paviršiaus apdorojimui	6 h
Visiška parengtis apkrovai	7 dienų
Optimali darbinė temperatūra	10–20 °C

Naudojimo sritys

Naudojamas drėgnose patalpose apsaugoti sienas ir grindis nuo vandens ir drėgmės. Galima naudoti drėgnose gyvenamosiose ir viešosiose patalpose, t.y. pastatai, mokyklos ir sporto salės.

Pagrindo tipas

mira 4500 vapourmat tinkamas naudoti ant visų rūšių pagrindų. Pagrindas turi būti stabilus pavyzdžiui, betonas, lengvasis betonas, mūrinis tinkas ir t.t. Gali būti ir drėgmei jautrios medžiagos, pvz., gipso plokštės ir kt.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus. Įgeriantį drėgmę paviršių pageidautina gruntuoti su mira 4180 primer. Paviršius turi būti pakankamai sausas, kad mira 4180 primer maksimaliai įsigertų į paviršių per 1 val. Visi santechnikos darbai turi būti baigti.

Naudojimas

4500 vapourmat klijuojamas prie pagrindo naudojant 600 g/m² mira 4630 aqua-flex 2K. Vidaus patalpose mira 4500 vapourmat gali būti tepamas ir su 500 g/m² mira 4400 multicoat hidroizoliacine mastika. Labai svarbu nenaudoti daugiau tepamos hidroizoliacinės medžiagos ant pagrindo nei reikės apytiksliai 20 minučių darbui atlikti

4500 vapourmat ruošiamas klijuoti detales reikia nupjauti 5 cm ilgiau nei sienos aukštis arba sienos ilgis. 4500 vapourmat įspaudžiamas į klijus, naudojant tinkamą mentelę, kuri nepažeis audinio. mira 4500 vapourmat naudojimas turėtų būti pradėtas nuo kampo taip, kad audinys siektų apie kampą 5 cm. Yra du montavimo būdai.

1 būdas: Antroji audinio detalė montuojama su 3 cm užlaida ant pirmosios detalės. Venkite mira 4400 multicoat per didelio kiekio ant sujungimų. Užlaidos ir sujungimai klijuojami naudojant 3690 One Seal klijus arba 4630 aqua-flex 2K masę. Įsitikinkite, kad naudojate pakankamai klijų ir tvirtai prispauskite užlaidas kartu.

2 būdas: 4500 vapourmat detalių sumontuota briauna iki krašto. Sujungimai sandarinami naudojant lipnią medžiagą mira 4564 seal band juosta. Juosta ir 3 cm kraštas yra padengtas 4630 aqua-flex 2K mase. Apvalus griovelis neturėtų būti arčiau nei 20 cm siena. 4500 vapourmat supjaustomas taip, kad tilptų į kanalizaciją, pageidautina naudoti specialų pjaustytuvą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kanalizacijos montavimo instrukcijas, skaitykite mira naudojimo brošiūrą. Atlikus šiuos darbus, galima pradėti klijuoti plyteles.

Įvadų hidroizoliacija

Visi įvadai turi būti užsandarinami – mira manžetais. Manžetai yra klijuojami mira 3690 one seal klijais iš karto arba po to 4630 aqua-flex 2K. Manžetai spaudžiami į šviežią 3690 one seal masę. Įvadų metalinės dalys turi būti nuvalomas acetonu, plastikas turi būti valomas ir sušiuurkštinamas. Visada aplink įleidimo angas tepkite šiek tiek klijų prieš taikydami manžetą į vietą.

Pakuotė

4500 vapourmat galima įsigyti 100 cm x 30 m ritinyje.

Laikymas ir transportavimas

Transportuoti ir laikyti vėsioje ir sausoje vietoje.

Pardavimai

mira prekės ženklo produktai parduodami visoje šalyje statybinių medžiagų ir plytelių parduotuvėse.