



6850 cemplaster

Cementa bāzes, polimēru modificēts grīdas līdzinātājs ar šķiedru piedevu. Ātri cietējošs grīdu labošanai un līdzināšanai, sausās un mitrās telpās.



- Pašizlīdzinošs, piemērots visu veidu virsmām
- Betona un koka virsmu līdzināšanai
- Pielietojams kopā ar grīdu elektrisko apsildi
- Ieklājams ar rokas instrumentiem vai mehānisko sūkni

6850 cemplaster var tikt pielietots gandrīz uz visu veidu virsmām: betona, klona, vieglā betona, koka grīdas, vecs flīzējums, veca krāsa, grīdas sijas un apsildāma grīda.

6850 cemplaster ir iepakots sausā veidā, lietojams sajaucot ar ūdeni.

6850 cemplaster ir pašizlīdzinošs, viegli izlīdzināms.

6850 cemplaster ir iepakots 12,5kg papīra maisos.



Pielietojuma zonas būvē

- Grīda
- Iekšdarbos

Pamatnes

- Ar nelielu deformācijas risku
- Betons
- Klons
- Vieglbetons
- Koka grīda
- Vecs flīzējums
- Veca krāsa
- Grīdas sijas
- Apsildāma grīda

Slāņa biezums

- 0,5–30 mm


Pielietojums

- Zem flīzējuma
- Dabīgā akmens
- Vinils, PVC
- Mīkstajiem klājumiem
- Grīdas paklājs
- Grīdas krāsa

Produkta apraksts

Cementa bāzes grīdas līdzinātājs ar polimēru un šķiedru piedevu.

Tehniskie dati

Produkta klase EN 13813	CT C25F5
Blīvums, mitrs	1900 kg/m ³
Plūstamība	120–130 mm
Ugunsizturības klase	A1
Saraušanās koeficients	≤0,025%
Virsmas izturība EN 13892	RWA 100
Lietošanas laiks, mitrs	15–20 min
Izstrādes laiks	30 min
Žūstot pie 18°C	
Viegla pārstaigāšana iespējama	2–3 h
Grīdas segumu uzklāt	6 h
Membrāna hidroizolācijai	12–18 h
Ieteicamā iestrādes temperatūra	10–20°C
Slāņa biezums	0,5–30 mm
Patēriņš 1mm biezumā	1,1 kg/m ²
 Izlasiet Eksploatācijas īpašību deklarāciju DoP	

Pielietojamās zonas

Priekš izlīdzināšanas un slīpumu veidošanas, mitrās un sausās telpās. 6850 cemplaster ir piemērots visiem apsildāmo grīdu veidiem kā elektrības tā arī ūdens. 6850 cemplaster iekļājams ar rokas instrumentiem vai mehānisko pumpi.

Pamatnes veids

Uz betona, špaktelētām, krāsota betona vai flīzētām virsmām, slāņa biezumam jābūt no 0,5–30 mm. uz gāzbetona no 5–30 mm un uz koka grīdām no 5–50 mm. Uz koka grīdām kur tiks līmētas flīzes, klinkera flīzes vai dabīgais akmens būtu ieteicams izlīdzinošajā masā iestrādāt metāla sietu. Apsildāmajās grīdās, kabelim jābūt pārklātam ar vismaz 5–10 mm x- plan slāni, kas garantē gan siltuma kvalitāti, gan grīdas stabilitāti.

Pamatnes sagatvošana

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, cietai, attīrītai no

putekļiem, netīrumiem, taukiem utt. Iespējamās betona drūpošās pamatnes daļas jānoņem, birstošas un putekļu daļas vislabāk savākt ar putekļusūcēju. Netīrumi un tauki jānotīra ar 7110 base cleaner vai agstspiediena ūdens iekārtu, vai citu tīrīšanas metodi.

Gruntēšana

Absorbējošas pamatnes jāgruntē ar šķidumu attiecībā 4:180 primer 1 daļa un 3 daļas ūdens. Uz neabsorbējošām virsmām grunti 4:140 primer uzklāj koncentrētā veidā. Koka virsmas jāgruntē ar koncentrētu 4:180 primer. Virsma jāgruntē pirms katras nākošās 6850 cemplaster kārtas iekļāšanas. Grunti uznes uz virsmas ar birsti.

Pielietošana

25 kg pulvera jā sajauc ar 4,75–5,25 L tīra ūdens. Masa jāmaisa 2 minūtes ar lēni rotējošu maisītāju vai sūkņa maisītāju, iegūstot viendabīgu masu. Plūstamību var noteikt ar flow test palīdzību. Novietojam testa cilindru uz līdzenas gruntētas virsmas un piepidām to līdz malām ar gatavo 6850 cemplaster maisījumu. Cilindrs tiek pacelts tā lai masa varētu brīvi izplūst. Kad masa ir pilnībā izplūdusi, tiek aprēķināts diameters. Skatīt tehnisko datu lapu. Uzklātā masa izplūst pati, bet to var arī pēc tam nogludināt un stūros izlīdzināt ar gludo špakteli. Vannasistabās un mitrās telpās virsma jāpārklāj ar mira 4400 multicoat sistēmu.

Drošības prasības

Produkta sastāvā ir cements. Jāievēro darba higiēnas noteikumi ar cementa materiāliem. 6850 cemplaster tiek garantēta hroma neitralizēšanās 12 mēnešu laikā. Papildus informāciju skatīt Drošības datu lapās.

Iepakojums

6850 cemplaster ir pieejams 12,5kg papīra maisos.

Glabāšana un transportēšana

Glabāt un transportēt sausā veidā. Glabāšanas laiks minimums 6 mēneši no produkta ražošanas datuma, neatvērtam iepakojumam.

Iegāde

mira produkcija nopērkama visā Latvijas teritorijā lielākajos būvmateriālu veikalos un flīžu salonos.