

Käyttöalueet

- Lattia
- Seinä
- Kuivatila
- Märkätila
- Uima-allas
- Sisätilat
- Ulkotilat

Alustat

- Betoni
- Kevytbetoni
- Lämmitetyt lattiat
- Vanha keraaminen laatta

Kerrosvahvuus

- 5–80 mm

6975 betomix flow



Sementtipohjainen polymeerivahvistettu siliävä lattiamassa sisä- ja ulkokäyttöön kuiva- ja märkätiloissa.

- Sementtipohjainen, helposti siliävä, nopeasti kovettuva
- Valmis jatkokäsittelyä varten 3–6 tunnin kuluttua
- Ulkotilat, terassit yms.

Veden ja pakkasenkestävä siliävä lattiamassa autotallien, terassien yms. lattioiden rakentamiseen.

Soveltuu lattialämmityksen asentamiseen, kallistuksien tekemiseen sekä onkaloiden paikkaamiseen.


6975 betomix flow soveltuu erilaisille alustoille kuten betonit, tasoitteet ja keraamiset laatat.

6975 betomix flow on saatavilla 20kg pakkauksissa.

Tuotekuvaus

Sementtipohjainen polymeerivahvistettu matalaviskoosinen veden- ja pakkasenkestävä lattiamassa.

Tekniset tiedot

Tuote ominaisuudet EN 13813	CT-C30-F8
Tiheys märkänä	2200 kg/m ³
Puristuslujuus	30 N/mm ²
Taivutuslujuus	8 N/mm ²
Työskentelyaika	30 min
Tartuntaika 18°C	
Kevyeen kuormitukseen	3 h
Jatkokäsittelyyn	6 h
Käyttölämpötila	
Suosittelava	10–20 °C
Matalin	6 °C
Kerrosvahvuus	5–80 mm
Menekki 1 mm	2,1 kg/m ²
	Katso suoritustasoilmoitus DoP

Käyttökohteet

Soveltuu mm. tasoitustöihin, kallistusten rakentamiseen märkätiloissa, korjaustöihin ja rappujen valamiseen. Voidaan käyttää ulkotiloissa vedeneristeiden kuten 4630 aqua flex 2K tai 4650 aqua stop flexible alla.

Alustat

6975 betomix flow soveltuu betonialustoille, ja sillä voidaan tehdä kelluvia lattioita (35–80 mm) kiinteille alustoille sekä lämpöeristyksien päälle kun käytetään teräsverkkoa vahvistuksena.

Alustan esikäsittely

Alustan tulee olla luja, kiinteä, stabiili sekä puhdas pölystä, rasvasta ja sementtiliimasta. Kaikki sementtiliimat ja pinnan heikot osat pitää poistaa sekä pöly imuroida. Rasva, öljy yms. puhdistetaan mira 7110 base cleaner puhdistusaineella, korkeapainepesulla tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla.

Primer

Imevät, sementtipohjaiset alustat primeroidaan 1 osalla mira 4180 primeria sekoitettuna 3 osaan vettä. Primer työstetään alustaan voimakkaasti harjaamalla. Jos massaa tulee useampia kerroksia, jokainen kerros tulee primeroida.

Käyttöohjeet

20 kg jauhetta sekoitetaan 2,2–2,6 litraan puhdasta vettä siten että muodostuu tasainen massa. Käytä lämmintä vettä ja jauhetta.

Massa on käytettävä 30 min kuluessa sekoituksesta 6–20 °C lämpötilassa.

Työstä massa alustaan välittömästi sekoituksen jälkeen siten että muodostuu tasainen pinta. Kun massa alkaa jäykistyä, tasoita pinta teräslastalla. Pinta on valmis kevyeen kulutukseen tai jatkokäsittelyyn 3 tunnin kuluessa. Ulkotiloissa suojaa massa 4630 aqua flex 2K tai 4650 aqua stop flexible vedeneristeellä

Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on noudatettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia. 6975 betomix flow on kromineutraali vähintään 12 kuukauden ajan valmistuspäivästä. Katso lisää käyttöturvallisuustiedotteesta..

Pakkaus

20 kg muovivahvistettu paperisäkki.

Varastointi ja kuljetus

Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähintään 6 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja ehjässä alkuperäispakkauksessa. Voidaan käyttää vanhenemispäivän jälkeen – tekniset ominaisuudet voivat kuitenkin heikentyä.

Myynti

mira tuotteita on saatavana Suomen parhaista rakennustarvikeliikkeistä.