



## Käyttökohteet

- Lattia
- Seinä
- Kuivatila
- Märkätila
- Uima-allas
- Sisätilat
- Ulkotilat

## Alusta

- Betoni
- Kevytbetoni
- Lattiatasoite
- Lämmitetyt lattiat
- Stabiili pohja
- Tasoitteet
- Puu
- Vanha maali
- Vanha keraaminen laatta
- Puulattia

## Kerrosvahvuus

- 0,5–30 mm
- 30–50 mm kun sekoitetaan hiekan kanssa

# 6950 expres

Sementtipohjainen, muovivahvisteinen nopeasti kovettuva seinien ja lattioiden pikatasoite märkä- ja kuivatiloihin.

- Soveltuu korjaustöihin ja kaltevien pintojen rakentamiseen
- Nopeasti kovettuva
- Soveltuu korjaus- ja tasoitustyöhön

6950 expres on vedenkestävä, nopeasti kovettuva pikatasoite esimerkiksi porraskelmien ja porrastasanteiden korjaamiseen sekä kaltevien pintojen rakentamiseen. Laasti perustuu kemialliseen sementtiin.

Soveltuu erityyppisille alustoille, kuten esimerkiksi betonille, tasoitteelle ja vanhojen keraamisten laattojen päälle.


6950 expres on saatavilla 15 kg säkeissä.



## Tuotteen kuvaus

Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva, vedenkestävä kuivalaasti.

## Tekniset tiedot

Tuote ominaisuudet EN 13813	CT-C25-F6
Tiheys märkänä	1700 kg/m <sup>3</sup>
Käyttöaika	15–20 min
<b>Tartuntaika 18°C</b>	
Kevyeen kuormitukseen	45–60 min
Jatkokäsittelyyn	1–3 h
Täysi kuormitus	7 vuorokautta
<b>Käyttölämpötila</b>	
Suosittelava	10–20°C
Matalin	6°C
Kerrosvahvuus	0,5–30 mm
Menekki 1 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>
	Katso suoritusasoilmoitus DoP

## Käyttöalueet

Soveltuu tasoitustöihin ja kaltevien pintojen rakentamiseen märkä- ja kuivissa tiloissa. Sopii hyvin myös paikkaustöihin ja portaiden rakentamiseen. Voidaan käyttää ulkotiloissa vedeneristeiden kuten 4630 aqua flex 2K tai 4650 aqua stop flexibel alla.

## Alusta

6950 expres soveltuu käytettäväksi betonialustoilla, tasoitteilla ja kevytbetonilla.

## Alustan esikäsittely

Alustan tulee olla kuiva, luja, kiinteä ja vapaa rasvasta ja pölystä. Sementtiliima, heikosti kiinni olevat palaset on poistettava tai korjattava. Koko alusta on oltava puhdas ja pölytön. Rasvan, öljyn ja muiden epäpuhtauksien poistoon käytetään mira 7110 base cleaneria.

## Pohjustus

Primerointi ei ole välttämätöntä kiinteillä imemättömillä alustoilla. Imevät alustat käsitellään mira 4180 primerilla pakkausohjeiden mukaisesti.

## Käyttöohje

15 kg 6950 expres -jauhetta sekoitetaan 3,8–4,2 litraan puhdasta vettä 2–3 minuutin ajan siten, että muodostuu tasainen massa. Käytä hidaskierroksista laastisekoitinta. Valmiin seoksen käyttöaika on noin 15–20 minuuttia sekoittamisesta 10–20°C lämpötilassa.

Levitä alustaan lastalla. 6950 expres on helppo työstää, stabiili eikä se tarvitse tukea.

Pinta on valmis kevyeen kulutukseen 45–60 kuluttua riippuen tilan lämpötilasta ja kosteudesta.

Jatkokäsittely voidaan tehdä 1–3 tunnin kuluttua.

Ulkotiloissa suojaa massa 4630 aqua flex 2K tai 4650

aqua stop flexible vedeneristeellä. Anna tasoitteen

kosteuden kuivua täysin jos päälle tulee kosteudelle

herkkä tai vesihöyrytiivis pinnoite tai päällyste.

Yli 30 mm kerrosvahvuuksissa lisätään 25% 0–4 mm

hiekkaa. Maksimi kerrosvahvuus on 50 mm.

## Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia. 6950 expres on kromineutraali vähintään 12 kuukauden ajan valmistuspäivästä. Katso lisää käyttöturvatieotteesta.

## Pakkauskoot

6950 expres on saatavilla 15 kg paperisäkeissä.

## Varastointi ja kuljetus

Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja ehjässä alkuperäispakkauksessa. Voidaan käyttää vanhenemispäivän jälkeen – tekniset ominaisuudet voivat kuitenkin heikentyä.

## Myynti

mira tuotteita on saatavana Suomen parhaista rakennustarvikeliikkeistä.