



Naudojimo sritys

- Grindy
- Sienos
- Sausuose kambariuose
- Šlapios patalpos
- Baseine
- Vidaus patalpose
- Lauke

Pagrindas

- Betonas
- Lengvas betonas
- Savaiame išlygintos grindys
- Šildomos grindys
- Stabilių plokščių pagrindai
- Tinkas
- Medienos
- Ant senų grindų
- Ant senų plytelių
- Medinės grindys

Sluoksnio storis

- 0,5–30 mm
- 30–50 mm kai maišoma su papildomu smėliu

6950 expres

Polimeru sustiprintas greitai kietėjantis cementinis skiedinys ir taisomoji medžiaga, skirta grindų ir sienų darbams atlikti drėgnose ir sausose patalpose.

- Tinkamas taisymo darbams ir nuolydžio formavimui
- Greitai kietėjantis
- Remonto ir lyginimo darbams atlikti

Cheminio cemento pagrindu vandeniui atsparus greitai kietėjantis skiedinys taisymo, lyginimo darbams (neišsilyginantis savaiame) grindų, laiptų, nuolydžio formavimui ir t.t.

Gaminys gali būti naudojamas ant visų rūšių pagrindo (betono, skiedinio, lengvojo betono, keraminių plytelių ir t.t.).

Gaminys 6950 expres supakuotas į 15 kg maišus.



Produkto aprašymas

Greitai sukietėjantis vandeniui atsparus skiedinys/tinkas miltelių pavidalo.

Techniniai duomenys

Gaminio klasė pagal EN 13813	CT-C25-F6
Drėgnos medžiagos tankis	1700 kg/m ³
Sunaudojimo laikas	15–20 min
Džiuvimo laikas 18°C	
Lengvas vaikščiojimas/apkrova	45–60 min
Tolesniam paviršiaus apdorojimui	1–3 h
Visiška parengtis apkrovai	7 dienų
Darbo temperatūra	
Rekomenduojama	10–20°C
Mažiausia	6°C
Sluoksnio storis	0,5–30 mm
Išėiga 1mm sluoksnio storiui	1,7 kg/m ²
	Žr. Eksploatacinių savybių deklaraciją DoP

Naudojimo sritys

Paviršiaus išlyginimui ir nuolydžio formavimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat tinka betoninių paviršių nelygumams, laiptinėms ir pan. užtaisyti. Gali būti naudojamas lauke, padengtas vandeniui atsparia hidroizoliacine medžiaga, pvz., 4630 aqua-flex 2K arba 4650 aqua stop flexibel.

Pagrindo tipas

Gaminys 6950 expres dengiamas ant pagrindo iš betono, skiedinio, lengvojo betono, stabilaus ir įtvirtinto medinio ar tinkuoto pagrindo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, vientisas, švarus, be dulkių, riebalų, cemento likučių. Nuvalyti ir pašalinti sukietėjusius likučius ir silpnai besilaikančias betoninio pagrindo dalis. Dulksės turi būti pašalintos dulkių siurbliu. Riebalai, tepalas ir t.t. turi būti pašalinti naudojant pagrindo valiklį 7110, aukšto spaudimo vandens srovę ar kitą efektyvų valymo būdą.

Gruntavimas

Dažniausiai gruntuoti nereikia, nebent paviršius labai porėtas. Tada naudokite mira 4180 primer gruntą.

Naudojimas

15 kg 6950 expres mišinio sumaišykite su 3,8–4,2l švarių vandeniu. Geresniam rezultatui pasiekti naudokite skiedinio maišytuvą arba siurbį bent 2 minučių, kol mišinys taps vientisa mase. Sumaišius mišinį galima naudoti 15–20, 10–20°C temperatūroje.

Užtepkite ant paviršiaus glaistykle arba mentele. Su 6950 expres lengva dirbti.

Lengva apkrova galima po 45–60 minučių, priklausomai nuo patalpos temperatūros ir drėgmės darbo aplinkoje.

Tolesnis darbas galimas po 1–3 valandų. Kai naudojamas lauke, naudokite mira 4630 aqua-flex 2K arba 4650 aqua-stop flexibel hidroizoliaciją. Leiskite drėgmei išdžiūti visiškai, jei paviršius bus padengtas drėgmei jautria arba vandens garams nelaidžia danga. Jei sluoksnio storis daugiau kaip 30mm, tai į 6950 expres unirep galima pridėti iki 25% smėlio grūdelių 0–4mm. Maks. sluoksnio storis 50 mm.

Pramoninės saugos reikalavimai

Gaminio sudėtyje yra cemento. Garantuojamas chromo neutralizavimas gaminyje 6950 expres mažiausiai per 12 mėn. Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė

Klijai supakuoti po 15 kg į plastiką sustiprintus popierinius maišus su rankenomis.

Laikymas ir transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausi. Šis produktas atitinka techninę specifikaciją minimaliai 12 mėnesius nuo pagaminimo datos, nepažeidus pakuotės. Gali būti panaudotas vėliau, išskyrus tai, kad techninės charakteristikos bus pasikeitusios, pavyzdžiui, prailgintu stingimo laiku.

Pardavimai

mira prekės ženklo produktai parduodami visoje šalyje statybinių medžiagų ir plytelių parduotuvėse.