



Pielietojums

- Grīda
- Siena
- Sausa telpa
- Mitra telpa
- Peldbaseini
- Iekšdarbi
- Ārdarbi

Pamatnes

- Betons
- Vieglobetons
- Grīdas segums
- Apsildāma grīda
- Stabīlām virsmām
- Līdzinātāji
- Koka
- Krāsotas virsmas
- Flīzējums
- Koka virsmas

Slāņa biezums

- 0,5–30 mm
- 30–50 mm sajaucot ar smiltīm

6950 expres

Cementa bāzes, polimēru modificēts, ātri cietējošs pamatnes labošanai un līdzināšanai, grīdām un sienām, mitrās un sausās telpās.

- Piemērota virsmu remontam un slīpumu veidošanai
- Ātri cietējoša
- Remontdarbiem un izlīdzināšanai

Ūdens noturīga ķīmiskā cementa bāzes, ātri cietējoša izlīdzinošā un remontjava (izšpaktelējama), grīdu labošanai un līdzināšanai, kāpnēm, slīpumiem u.c.

Var tikt izmantota uz visu veidu stabīlām pamatnēm kā betons, klons, esošs flīzējums u.c.


6950 expres ir iepakots 15kg maisos



Produkta apraksts

Cementa bāzes, ātri cietējošs, ūdens noturīgs/špaktel maisījums pulvera veidā.

Tehniskie dati

Produkta klase EN 13813	CT-C25-F6
Blīvums. mitrs	1700 kg/m ³
Izstrādes laiks	15–20 min
Žūstot pie 18°C	
Viegli pārstaigājams	45–60 min
Tālākai virsmas apstrādei	1–3 h
Pilnai slodzei	7 dienāma
Iestrādes temperatūra	
Ieteicamā	10–20°C
Minimāls	6°C
Slāņa biezums	0,5–30 mm
Patēriņš 1mm biezumā	1,7 kg/m ²
 Izlasiet Eksploatācijas īpašību deklarāciju DoP	

Pielietojamās zonas

Virsmu špaktelēšanai kā arī slīpumu veidošanai sausās un mitrās zonās. Piemērota labojot caurumus betonā, izlīdzinot, remontējot kāpnes u.c. Izmantojot arī var pārklāt ar ar ūdeni atgrūdošu virsmas pārklājumu, piemēram 4630 aqua-flex 2K vai 4650 aqua stop flexibel.

Pamatne

6950 expres var izmantot uz betona virsmām un segumiem, vieglbetona, stābilām koka un gīpša virsmām.

Pamatnes sagatvošana

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, cietai, attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem utt. Iespējamās betona drūpošās pamatnes daļas jānoņem, birstošas un putekļu daļas vislabāk savākt ar putekļusūcēju. Netīrumi un tauki jānotīra ar 7110 base cleaner vai agstspiediena ūdens iekārtu, vai citu tīrīšanas metodi.

Gruntēšana

Gruntēšana parasti nav nepieciešama, bet ļoti porainām virsmām izmantojiet mira 4180 primer.

Pielietošana

15kg pulvera sajauc ar 3,8–4,2l tīra ūdens. Labākam rezultātam izmantojiet javas maisītāju vai sūkni vismaz 2 minūtes, līdz maisījums ir viendabīgs.

Maisījumu var lietot 15–20 minūtes pēc sajaukšanas 10–20°C temperatūrā.

Uzklājiet uz virsmas ar špaktellāpstiņu vai lāpstiņu. Ar 6950 expres ir viegli strādāt, tas ir stabils un tam nav nepieciešams papildu atbalsts.

Virsmā ir gatava vieglai pārstaigāšanai 45–60 minūtēs atkarībā no darba vides temperatūras un mitruma.

Turpmāka virsmas apdare var sākties pēc 1–3 h.

Lietojot ārpus telpām, hidroizolācijai izmantojiet mira 4630 aqua-flex 2K vai 4650 aqua-stop flexibel. Ļaujiet mitrumam pilnībā izzūt, ja virsmā ir pārklāta ar mitrumjutīgu vai ūdens tvaiku necaurīdīgu pārklājumu.

Slāņa biezumam virs 30mm 6950 express unirep var pievienot līdz 25% smilšu ar graudu izmēru 0–4mm.

Maks. slāņa biezums 50mm.

Darba drošība

Produkta sastāvā ir cements. Jāievēro darba higiēnas noteikumi ar cementa materiāliem. 6950 expres tiek garantēta hroma neitralizēšanās 12 mēnešu laikā. Papildus informāciju skatīt Drošības datu lapās.

Iepakojums

15kg stiprinātos papīra maisos ar rokturi.

Glabāšana un transportēšana

Glabāt un transportēt sausā veidā. Glabāšanas laiks minimums 12 mēneši no produkta ražošanas datuma, neatvērtam iepakojumam. Var izmantot arī pēc tam, ņemot vērā, ka tehniskie parametri mainās, piemēram, paildzinās cietēšanas laiks.

Iegāde

Mūsu produkcija nopērkama visā Latvijas teritorijā lielākajos būvmateriālu veikalos un flīžu salonos.